



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 030018

**STUCCO COC 747 CE**

Stucco minerale in pasta superfine di qualità superiore per interni ed esterni

**CARATTERISTICHE**

Lo **STUCCO COC 747 CE** è uno stucco minerale pronto in pasta, superfine, di qualità superiore, di colore bianco, traspirante, dall'effetto estetico satinato liscio tipo marmo, per interni, a base di grassello di calce, polvere di marmo ed additivi specifici, per interni ed esterni. Viene usato su supporti nuovi, sia parete che a soffitto, prima di essere eventualmente pitturato. Grazie alle sue caratteristiche, viene usato anche su supporti esistenti pure pitturati, purchè solidi e compatti, su gesso, pannelli in cartongesso ed all'esterno, purchè adeguatamente protetto.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Lo **STUCCO COC 747 CE** viene usato all'interno come finitura liscia di pregio, sia a parete che a soffitto, prima di essere eventualmente pitturata con idropitture o prodotti speciali della Linea Contrasti. E' ideale sui nostri **RASOX PLUS F, RASOX STAR FINE, TRASPIROL PRIMAVERA, SIMPATY NUOVO EXTRA, TRASPIROL PRIMAVERA RIEMPITIVO**, ecc.. Grazie alle sue caratteristiche, viene usato anche su supporti esistenti pure pitturati, purchè solidi e compatti, su gesso, pannelli in cartongesso ed all'esterno, purchè adeguatamente protetto con prodotti tipo **PEG 600**.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione. Inumidire prima il supporto solo se necessario.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Dopo avere rimescolato accuratamente il prodotto, applicare una prima mano di **STUCCO COC 747 CE** a rasare con spatola liscia in acciaio inox. Lasciare asciugare per circa 8-10 ore ed applicare quindi una seconda mano sempre con spatola liscia in acciaio inox, fino ad ottenere una superficie liscia ed omogenea senza attaccature. Appena **STUCCO COC 747 CE** sarà asciutto, previa applicazione dei primer o dei fondi relativi, procedere se si vuole con la definizione delle superfici con pitture idonee o prodotti speciali della Linea Contrasti, o con la protezione con **PEG 600** se lasciato a vista all'esterno.

**AVVERTENZE**

- Lo **STUCCO COC 747 CE** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
- Non applicare con umidità relativa inferiore al 35% e superiore all'85%.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.
- Carteggiare solo se necessario, almeno dopo 12 ore.
- Proteggere all'esterno con **PEG 600**.

REV. 030018

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di stucco minerale pronto in pasta, superfine, di qualità superiore, di colore bianco, traspirante, dall'effetto estetico satinato liscio tipo marmo, per interni ed esterni, a base di grassello di calce, polvere di marmo ed additivi specifici, idoneo sia a parete che a soffitto, prima di essere eventualmente pitturato con idropitture o prodotti della Linea Contrasti, ideale su **RASOX PLUS F BUFFA**, **RASOX STAR FINE BUFFA**, **TRASPIROL PRIMAVERA BUFFA**, **SIMPATY NUOVO EXTRA BUFFA**, **TRASPIROL PRIMAVERA RIEMPITIVO BUFFA**, etc., ed anche su supporti esistenti pure pitturati, purchè solidi e compatti, su gesso, pannelli in cartongesso ed all'esterno, purchè adeguatamente protetto con **PEG 600 BUFFA**, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox, con un consumo medio di 0,8 / 1,3 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **STUCCO COC 747 CE BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	pronto all'uso
<b>ASPETTO</b>	pastoso
<b>COMPOSIZIONE</b>	- grassello di calce - polvere di marmo - additivi specifici
<b>ESSICCAZIONE</b>	6 ~ 8 ore circa a 23° C
<b>GRANULOMETRIA</b>	max 0,2 mm
<b>INTERVALLO PER LA CARTEGGIATURA</b>	minimo 12 ore
<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	24 - 48 ore
<b>RESA</b>	0,8 / 1,3 kg/m <sup>2</sup> per due mani
<b>COLORE</b>	bianco
<b>CONFEZIONI</b>	secchielli da 5 - 20 kg
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*