



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 030018

STUCCO COC 747 LAC

Stucco minerale in pasta superfine di qualità superiore per interni

CARATTERISTICHE

Lo **STUCCO COC 747 LAC** è uno stucco minerale pronto in pasta, superfine, di qualità superiore, di colore bianco, traspirante, dall'effetto estetico satinato liscio tipo marmo, per interni, a base di grassello di calce, polvere di marmo ed additivi specifici, per interni. Grazie alle sue caratteristiche, viene usato su supporti nuovi e/o esistenti pure pitturati, purchè solidi e compatti e su gesso previa applicazione dei primer specifici.

CAMPI D'IMPIEGO

Lo **STUCCO COC 747 LAC** viene usato all'interno sia a parete che a soffitto, prima di essere definito con prodotti speciali della Linea Contrasti tipo **HARMONY**. E' ideale sui nostri **RASOX PLUS F**, **RASOX STAR FINE**, **TRASPIROL PRIMAVERA**, **SIMPATY NUOVO EXTRA**, **TRASPIROL PRIMAVERA RIEMPITIVO**, ecc.. Grazie alle sue caratteristiche, viene usato anche su supporti esistenti pure pitturati, purchè solidi e compatti e su gesso previa applicazione di **PRIMER GS**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione.

Inumidire prima il supporto solo se necessario.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo avere rimescolato accuratamente il prodotto, applicare una prima mano di **STUCCO COC 747 LAC** a rasare con spatola liscia in acciaio inox.

Lasciare asciugare per circa 8-10 ore ed applicare quindi una seconda mano sempre con spatola

liscia in acciaio inox, fino ad ottenere una superficie liscia ed omogenea senza attaccature. Appena **STUCCO COC 747 LAC** sarà asciutto, procedere con l'applicazione dello stucco acrilico di alto arredo **HARMONY**.

AVVERTENZE

- Lo **STUCCO COC 747 LAC** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
- Non applicare con umidità relativa inferiore al 35% e superiore all'85%.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente e vento forte.
- Conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.
- Per eventuali applicazioni su gesso, si consiglia applicare preventivamente il nostro **PRIMER GS**.

REV. 030018

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di stucco minerale pronto in pasta, superfine, di qualità superiore, di colore bianco, traspirante, dall'effetto estetico satinato liscio tipo marmo, per interni, a base di grassello di calce, polvere di marmo ed additivi specifici, per interni, idoneo sia a parete che a soffitto, prima di essere definito con prodotti speciali della Linea Contrasti tipo **HARMONY BUFFA**, ideale su **RASOX PLUS F BUFFA**, **RASOX STAR FINE BUFFA**, **TRASPIROL PRIMAVERA BUFFA**, **SIMPATY NUOVO EXTRA BUFFA**, **TRASPIROL PRIMAVERA RIEMPITIVO BUFFA**, ecc.. ed anche su supporti esistenti pure pitturati, purchè solidi e compatti e su gesso previa applicazione di **PRIMER GS BUFFA**, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox, con un consumo medio di 0,8 / 1,0 kg per m² per due mani, tipo **STUCCO COC 747 LAC BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
ASPETTO	pastoso
COMPOSIZIONE	- grassello di calce - polvere di marmo - additivi specifici
ESSICCAZIONE	8 ~ 10 ore circa a 23° C
GRANULOMETRIA	max 0,2 mm
INTERVALLO PER LA CARTEGGIATURA	minimo 12 ore
SOVRAVERNICIABILITA'	24 - 48 ore
RESA	0,8 / 1,0 kg/m ² per due mani
COLORE	bianco
CONFEZIONI	secchielli da 5 - 20 kg
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.