



### SISTEMI INNOVATIVI

REV. 030018

## STUCCO COC NX

Stucco minerale premiscelato superfine di qualità superiore per interni ed esterni

### CARATTERISTICHE

Lo **STUCCO COC NX** è uno stucco minerale, premiscelato, di grana superfine, traspirante, di qualità superiore, di grande pregio e dall'effetto estetico satinato liscio tipo marmo, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici, polvere di marmo ed additivi specifici.

Viene usato su supporti nuovi, sia parete che a soffitto, prima di essere eventualmente pitturato. Grazie alle sue caratteristiche, viene usato anche su supporti esistenti pure pitturati, purchè solidi e compatti, su gesso, pannelli in cartongesso ed all'esterno, purchè adeguatamente protetto.

### CAMPI D'IMPIEGO

Lo **STUCCO COC NX** viene usato all'interno come finitura liscia di pregio, sia a parete che a soffitto, prima di essere eventualmente pitturata con idropitture o prodotti speciali della Linea Contrasti. E' ideale sui nostri **RASOX PLUS F, RASOX STAR FINE, TRASPIROL PRIMAVERA, SIMPATY NUOVO EXTRA, TRASPIROL PRIMAVERA RIEMPITIVO**, ecc.. Grazie alle sue caratteristiche, viene usato anche su supporti esistenti pure pitturati, purchè solidi e compatti, su gesso, pannelli in cartongesso ed all'esterno, purchè adeguatamente protetto con prodotti tipo **PEG 600**.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima della applicazione.

Inumidire prima il supporto solo se necessario.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere 9,5 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 20 kg. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo. Procedere, quindi, con spatola in acciaio inox a due mani: la prima a rasare e, dopo circa 30-60 minuti, applicare la seconda, lisciando fino ad ottenere una superficie omogenea senza attaccature. Appena **STUCCO COC NX** sarà asciutto, previa applicazione dei primer o dei fondi relativi, procedere se si vuole con la definizione delle superfici con pitture idonee o prodotti speciali della Linea Contrasti, o con la protezione con **PEG 600** se lasciato a vista all'esterno.

### AVVERTENZE

- Lo **STUCCO COC NX** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque lo **STUCCO COC NX** dovrà essere applicato entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
- Non applicare con umidità relativa inferiore al 35% e superiore all'85%.
- Carteggiare solo se necessario, almeno dopo 12 ore.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Proteggere all'esterno con **PEG 600**.

REV. 030018

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di stucco minerale, premiscelato, di grana superfine, traspirante, di qualità superiore, di grande pregio e dall'effetto estetico satinato liscio tipo marmo, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici, polvere di marmo ed additivi specifici, idoneo sia a parete che a soffitto, prima di essere eventualmente pitturato con idropitture o prodotti della Linea Contrasti, ideale su **RASOX PLUS F BUFFA**, **RASOX STAR FINE BUFFA**, **TRASPIROL PRIMAVERA BUFFA**, **SIMPATY NUOVO EXTRA BUFFA**, **TRASPIROL PRIMAVERA RIEMPITIVO BUFFA**, etc., ed anche su supporti esistenti pure pitturati, purchè solidi e compatti, su gesso, pannelli in cartongesso ed all'esterno, purchè adeguatamente protetto con **PEG 600 BUFFA**, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox, con un consumo medio di 0,7 / 1,3 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **STUCCO COC NX BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	48% ca.
<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	bianco
<b>COMPOSIZIONE</b>	- leganti idraulici - polvere di marmo - additivi specifici
<b>GRANULOMETRIA</b>	max 0,2 mm
<b>INTERVALLO PER LA CARTEGGIATURA</b>	minimo 12 ore
<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	24 - 48 ore
<b>RESA</b>	0,7 / 1,3 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONFEZIONI</b>	sacchi da 20 kg
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*