



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 075018

**TRASPIROL STAR**

Rivestimento minerale premiscelato decorativo a spessore di qualità superiore

**CARATTERISTICHE**

Il **TRASPIROL STAR** è un rivestimento premiscelato minerale, di qualità superiore, traspirante, decorativo, a spessore, ecosostenibile, idrofugato, fibrorinforzato, ad effetto frattazzato di grana media, a base di calce e leganti idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi specifici, con caratteristiche di notevole resistenza anche contro alghe, muffe, ecc.. E' idoneo per applicazioni di alta qualità sia all'esterno che all'interno.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **TRASPIROL STAR** è ideale per ottenere finiture decorative di pregio a spessore con effetto frattazzato medio su rasanti quali **RASOX PLUS**, **RASOX PLUS FIBRO**, **RASOX STAR**, **RASANTE LIBECCIO FIBRO**, ecc.. Si può colorare con il sistema **TERRE COLOR** in polvere. È studiato come finitura di pregio in immobili sia esistenti che nuovi. Per interni ed esterni.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il supporto deve essere asciutto, pulito, esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Inumidire il supporto prima dell'applicazione solo se necessario.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua - polvere che permetta di avere una miscela fluida, omogenea e priva di grumi. Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 8 lt d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg di **TRASPIROL STAR**. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere quindi a due mani, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra, con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo in plastica, fino ad ottenere una superficie uniforme priva di attaccature.

**AVVERTENZE**

- Il **TRASPIROL STAR** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei (sabbia, calce, cemento, ecc...).
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Si consiglia di utilizzare una manodopera specializzata.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare, dividere con marcapiani e di non lasciare le pareti incomplete per evitare che si notino eventuali differenze cromatiche.
- Si consiglia proteggere all'esterno con **PEG 600**, in particolare su pareti esposte e/o vicine alle zone marine.
- Non applicare quando la parete è esposta ai raggi solari. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenze di colore.
- Non applicare in presenza di forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7°C e superiori a 35°C
- Non bagnare le pareti nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Prestare molta attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto, data la natura minerale di **TRASPIROL STAR**, si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamento di tonalità di colore.
- Proteggere la facciata utilizzando, nelle parti sporgenti, scossaline e/o gocciolatoi.
- Se si desiderano tinte forti, è consigliabile dare due mani di pittura idonea per esterni del colore desiderato sul rivestimento **TRASPIROL STAR** bianco, previa applicazione dei primer o fondi relativi.
- Teme l'umidità.
- Tra una mano e l'altra, fare passare almeno 24 ore.

REV. 075018

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di rivestimento premiscelato minerale, di qualità superiore, traspirante, decorativo, a spessore, ecosostenibile, idrofugato, fibrorinforzato, ad effetto frattazzato di grana media, a base di calce e leganti idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi specifici, con caratteristiche di notevole resistenza anche contro alghe, muffe, ecc., idoneo per applicazioni di alta qualità sia all'esterno che all'interno su rasanti quali **RASOX PLUS BUFFA, RASOX PLUS FIBRO BUFFA, RASOX STAR BUFFA, RASANTE LIBECCIO FIBRO BUFFA**, ecc., da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo di plastica, avente un consumo medio di 3,7 / 4,2 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **TRASPIROL STAR BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>GRANULOMETRIA</b>	max 1,2 mm
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	32 % circa
<b>COMPOSIZIONE</b>	calce, leganti idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi specifici

## DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>CONFEZIONI</b>	sacco da 25 kg
<b>RESA</b>	3,7 / 4,2 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONSERVAZIONE</b>	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*