



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 250018

CALCITE TONACHINO CLASSICO PZ

Tonachino minerale in polvere medio-fine decorativo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e pozzolana

CARATTERISTICHE

CALCITE TONACHINO CLASSICO PZ è un tonachino minerale premiscelato, di colore nocciola, decorativo con effetto estetico antichizzato di grana medio-fine, altamente traspirante, ecologico, a base di pozzolana, di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla normativa EN 459 – 1 ed inerti selezionati.

È idoneo sia per interni che per esterni ed ideale in interventi di restauro, quando necessitano materiali naturali e di qualità.

CAMPI D'IMPIEGO

CALCITE TONACHINO CLASSICO PZ è un materiale di pregio, ideale per ville ed edifici di interesse storico-architettonico, con effetto estetico decorativo medio-fine. Va usato su sottofondi quali intonaci tradizionali o premiscelati e soprattutto sui nostri **CALCITE INTONACO PZ**, **CALCITE INTONACO**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO**, ecc..

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione. Inumidire il supporto prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua polvere che permetta di

avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi.

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri o in betoniera, aggiungere 6,0 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con spatola liscia in acciaio inox in due riprese: la prima mano a rasare e, dopo circa 30 minuti, procedere con la seconda; finire quindi con frattazzo di spugna. Nel caso si volesse pitturare, usare preferibilmente prodotti della Linea **Bio Calcite** o comunque pitture traspiranti adeguate.

AVVERTENZE

- Il **CALCITE TONACHINO CLASSICO PZ** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque il **CALCITE TONACHINO CLASSICO PZ** dovrà essere applicato entro un ora dalla miscelazione.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento, sole battente, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare la seconda mano quando la prima è già asciutta.
- Se applicato all'esterno, si consiglia proteggere con **CALCITE PROTETTIVO**, pitture della Linea **BIO Calcite** o comunque pitture traspiranti adeguate.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.

REV. 250018

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale premiscelato, di colore nocciola, decorativo con effetto estetico antichizzato di grana medio-fine, altamente traspirante, ecologico, a base di pozzolana, di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla normativa EN 459 – 1 ed inerti selezionati, idoneo sia per interni che per esterni ed ideale in interventi di restauro quando necessitano materiali naturali e di qualità, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox su intonaci tradizionali o premiscelati e soprattutto su **CALCITE INTONACO PZ BUFFA**, **CALCITE INTONACO BUFFA**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO BUFFA**, ecc. con un consumo medio di 3,2 / 3,6 kg per m² per due mani, tipo **CALCITE TONACHINO CLASSICO PZ BUFFA**.

DATI TECNICI

ASPETTO	polvere
COLORE	nocciola
GRANULOMETRIA	max 0,6 mm
COMPOSIZIONE	- calce idraulica naturale NHL 3,5 - pozzolana - inerti selezionati
ACQUA D'IMPASTO	24 % circa
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO	1 ora circa
RESA	3,2 / 3,6 kg per m ² per due mani
CONFEZIONE	sacchi da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

Questi tempi, calcolati a 22°C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.