



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 253018

MALTA EXTRA THERMO

Malta premiscelata speciale termo-isolante per elevazione

CARATTERISTICHE

La **MALTA EXTRA THERMO** è una malta premiscelata speciale, termo-isolante, di colore grigio, specifica per l'elevazione di murature interne ed esterne, a base di leganti idraulici, inerti leggeri ed additivi.

Le murature realizzate con **MALTA EXTRA THERMO** sono termicamente omogenee e prive di ponti termici.

CAMPI D'IMPIEGO

La **MALTA EXTRA THERMO**, grazie alle sue caratteristiche, viene usata, sia all'interno che all'esterno, per l'elevazione di murature in laterizio, blocchi coibenti, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Prima dell'applicazione di **MALTA EXTRA THERMO** è importante inumidire il supporto.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua - polvere che permetta di avere una miscela fluida ed omogenea.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 3 minuti.

Per la miscelazione in betoniera, con agitatore elettrico a basso numero di giri o manualmente con cazzuola, aggiungere circa 5,0 lt d'acqua ad ogni sacco da 18 kg. Applicare quindi manualmente con apposita cazzuola.

AVVERTENZE

- **MALTA EXTRA THERMO** deve essere usata tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- La malta fresca va protetta dal gelo e da una rapida essiccazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di minaccia di pioggia, pioggia, sole battente e vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30°C.
- Non utilizzare su blocchi in calcetruzzo cellulare.
- Non usare su pannelli in gesso.

REV.253018

VOCE DI CAPITOLATO

Malta premiscelata speciale, termo-isolante, di colore grigio, specifica per l'elevazione di murature interne ed esterne,, a base di leganti idraulici, inerti leggeri ed additivi, per l'elevazione di murature in laterizio, blocchi coibenti, ecc., per interni ed esterni, da impastare con sola acqua pulita, ad applicazione manuale con apposita cazzuola, avente un consumo in funzione dell'uso, tipo **MALTA EXTRA THERMO BUFFA**.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	cemento grigio, inerti leggeri, additivi
ASPETTO	polvere
COLORE	grigio
GRANULOMETRIA	max 3 mm
ACQUA D'IMPASTO	28% circa
RESISTENZA MEDIA A COMPRESSIONE	> 7,0 MPa
RESISTENZA MEDIA A FLESSIONE	> 2,4 MPa
CONDUTTIVITÀ TERMICA (λ)	0,24 W/m° K
REAZIONE AL FUOCO	classe A 1
FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE	$\mu = 5/20$
RESA	in funzione dell'uso
CONFEZIONI	sacco da 18 kg
STOCCAGGIO	12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

Conforme alla norma UNI EN 998-2 : 2010

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.