



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 283018

MAX TONACHINO AI SILICATI MISTI

Tonachino minerale decorativo in pasta ai silicati misti traspirante

CARATTERISTICHE

MAX TONACHINO AI SILICATI MISTI è un tonachino minerale, decorativo, pronto in pasta, ai silicati di potassio misti, traspirante, di grana medio-fine, idoneo sia per interni che per esterni, dall'effetto estetico tipo tonachino decorativo medio-fine. Esso conferisce ai supporti idrorepellenza, inattaccabilità da alghe, funghi e muffe, lasciandoli traspiranti.

Grazie alle sue caratteristiche, è una finitura idonea per edifici sia nuovi che esistenti.

CAMPI D'IMPIEGO

Date le caratteristiche di notevole traspirabilità, **MAX TONACHINO AI SILICATI MISTI** si può applicare come finitura su idoneo rasante della linea Nuovo Sistema Intonaco e Colore (*I Muri Traspirano*) tipo **RASOX PLUS F, RASOX PLUS M, RASOX STAR FINE, RASOX STAR MEDIO, RASANTE LIBECCIO PLUS**, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere esente da polvere, sporco, oli, grassi e strati di sostanze separanti. Prima dell'applicazione del **MAX TONACHINO AI SILICATI MISTI**, si consiglia dare una o due mani di idoneo rasante.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto in pasta e deve essere rimescolato accuratamente prima dell'uso. Si applica con frattazzo liscio in acciaio inox in due mani,

intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra, e si rifinisce, quando ancora la seconda mano è in fase di presa, con idoneo frattazzo di spugna o di plastica.

AVVERTENZE

- Il **MAX TONACHINO AI SILICATI MISTI** deve essere usato senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di minaccia pioggia, pioggia, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- Prestare molta attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto, data la natura minerale del **MAX TONACHINO AI SILICATI MISTI**, si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamento di tonalità di colore.
- Per i colorati va ricordato che, essendo prodotti minerali, le tonalità delle tinte sono fortemente dipendenti dal tempo di inizio e fine presa.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.
- Non applicare con umidità superiore all'85 %.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in una unica partita.
- Si consiglia di utilizzare mano d'opera specializzata.

REV. 283018

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale, decorativo, pronto in pasta, ai silicati di potassio misti, traspirante, di grana medio-fine, idoneo sia per interni che per esterni, dall'effetto estetico tipo tonachino decorativo medio-fine, che conferisce ai supporti idrorepellenza, inattaccabilità da alghe, funghi e muffe lasciandoli traspiranti, idoneo come finitura per edifici sia nuovi che esistenti, su supporto quale idoneo rasante della linea Nuovo Sistema Intonaco e Colore (*I Muri Traspirano*) tipo **RASOX PLUS F BUFFA**, **RASOX PLUS M BUFFA**, **RASOX STAR FINE BUFFA**, **RASOX STAR MEDIO BUFFA**, **RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA**, ecc., da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox e rifinire con frattazzo di spugna o di plastica, con un consumo medio di 1,8 / 2,2 kg x m² per due mani, tipo **MAX TONACHINO AI SILICATI MISTI BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	prodotto pronto all'uso
ESSICCAZIONE	- asciutto al tatto 2 ore - in profondità 24 ore
COMPOSIZIONE	- silicati di potassio misti - cariche - additivi
PESO SPECIFICO IMPASTATO	1750 g / lt a 20° C
PESO SPECIFICO INDURITO	1450 g/lt a 20°C
CALORE SPECIFICO	1 kj / kg*k
COLORE	bianco o colorato
ASPETTO DEL FILM	opaco
VISCOSITÀ	cps 175.000 ± 7.000
GRANULOMETRIA	max 0,7 mm
RESA	1,8 / 2,2 kg x m ² x due mani
CONFEZIONI	secchiello da kg 25
STOCCAGGIO	18 mesi. Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.