



### SISTEMI INNOVATIVI

REV.295018

## MALTA HL 100 RCK

Malta premiscelata medio-rapida di tecnologia superiore

### CARATTERISTICHE

**MALTA HL100 RCK** è una malta premiscelata, di tecnologia superiore, a presa ed indurimento medio-rapidi (10-15 minuti), antiritiro, tixotropica, di colore grigio, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. La sua particolare configurazione formulativa le consente di avere notevole potere adesivo e di riempimento nei supporti e di essere idonea per la realizzazione di ripristini di facciate, riempimenti di tracce, alloggiamento di cassette di derivazione, fissaggio e riempimento di falsi telai, copritubi a pavimento e/o a parete, etc..

### CAMPI D'IMPIEGO

**MALTA HL100 RCK** è particolarmente indicata nell'ambito di interventi rapidi ed efficaci sia in edifici nuovi che esistenti, quali ripristini di facciate, riempimenti di tracce, alloggiamento di cassette di derivazione, fissaggio e riempimento di falsi telai, copritubi a pavimento e/o a parete, etc..

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Si consiglia inumidire preventivamente il supporto prima dell'applicazione di **MALTA HL100 RCK**.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Miscelare lt 4,75 circa d'acqua pulita con un sacco di **MALTA HL100 RCK**, utilizzando un miscelatore elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto fluido ed omogeneo privo di grumi. Applicare quindi manualmente con cazzuola fino ad ottenere lo spessore desiderato in funzione dell'uso.

### AVVERTENZE

- **MALTA HL100 RCK** deve essere usata tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare su superfici asciutte, sporche o su supporti in gesso.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Inumidire il supporto prima dell'applicazione di **MALTA HL100 RCK**.
- Lavare il sottofondo solo se necessario.
- Attendere la completa stagionatura di **MALTA HL100 RCK** prima dell'applicazione di altri materiali.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.

REV. 295018

## VOCE DI CAPITOLATO

Malta premiscelata, di tecnologia superiore, a presa ed indurimento medio-rapidi (10-15 minuti), antiritiro, tixotropica, di colore grigio, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici, indicata nell'ambito di interventi rapidi ed efficaci sia in edifici nuovi che esistenti, quali ripristini di facciate, riempimenti di tracce, alloggiamento di cassette di derivazione, fissaggio e riempimento di falsi telai, copritubi a pavimento e/o a parete, etc., da applicare manualmente con cazzuola, da impastare con sola acqua pulita al 19% circa, avente un consumo in funzione dell'uso, tipo **MALTA HL100 RCK BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>GRANULOMETRIA</b>	1,2 mm
<b>COLORE</b>	grigio
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	19% ca.
<b>MASSA VOLUMICA APPARENTE</b>	1,65 Kg / lt
<b>MASSA VOLUMICA IMPASTO</b>	2,1 Kg / lt
<b>MASSA VOLUMICA PRODOTTO INDURITO</b>	1,9 Kg / lt
<b>RESA</b>	in funzione dell'uso
<b>CONFEZIONI</b>	sacco da 25 Kg
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>TOSSICITA'</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*