



### SISTEMI INNOVATIVI

REV. 295018

## MALTA HL100 MODEL

Malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata modellabile di tecnologia superiore

### CARATTERISTICHE

**MALTA HL100 MODEL** è una malta premiscelata, tixotropica, fibrorinforzata, modellabile, di tecnologia superiore, ad essiccazione medio-rapida, a base di leganti idraulici, inerti selezionati, additivi specifici e fibre sintetiche.

Grazie alla sua particolare formulazione, **MALTA HL 100 MODEL** è ideale nell'ambito di interventi puntuali di ristrutturazione di edifici esistenti, quali ripristinare e stuccare lesioni e/o lacune in facciata, rifacimento parziale o totale di cornicioni e/o cornici, ricostituire angoli e spigoli, etc.. Per interni ed esterni.

### CAMPI D'IMPIEGO

**MALTA HL 100 MODEL** è ideale ripristinare e stuccare lesioni e/o lacune in facciata, rifacimento parziale o totale di cornicioni e/o cornici, ricostituire angoli e spigoli, etc., sia all'interno che all'esterno.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Se necessario, lavare prima le superfici con acqua pulita e lasciare asciugare per almeno 24 ore. Si consiglia inumidire preventivamente il supporto prima dell'applicazione di **MALTA HL100 MODEL**.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Miscelare **MALTA HL100 MODEL** con lt 4,75 circa d'acqua pulita, utilizzando un miscelatore elettrico a bassa numero di giri. L'impasto così ottenuto deve essere fluido, omogeneo e privo di grumi. Applicare quindi, dopo avere inumidito il supporto, **MALTA HL100 MODEL** manualmente con cazzuola fino allo spessore desiderato e modellare in funzione dell'uso.

### AVVERTENZE

- **MALTA HL 100 MODEL** deve essere usata tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei
- Non applicare su superfici asciutte, sporche o su supporti in gesso.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Attendere la completa stagionatura di **MALTA HL100 MODEL** prima dell'applicazione di altri materiali.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.

REV. 295018

## VOCE DI CAPITOLATO

Malta premiscelata, tixotropica, fibrorinforzata, modellabile, di tecnologia superiore, ad essiccazione medio-rapida, a base di leganti idraulici, inerti selezionati, additivi specifici e fibre sintetiche, indicata nell'ambito di interventi puntuali di ristrutturazione di edifici esistenti, quali ripristinare e stuccare lesioni e/o lacune in facciata, rifacimento parziale o totale di cornicioni e/o cornici, ricostituire angoli e spigoli, etc., sia all'interno che all'esterno, da applicare manualmente con cazzuola, da impastare con sola acqua pulita al 19% circa, avente un consumo in funzione dell'uso, tipo **MALTA HL100 MODEL BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	grigio
<b>GRANULOMETRIA</b>	max 0,3 mm
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	19% ca.
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	+ 5 °C - + 35°C
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>CONSUMO</b>	in funzione dell'uso
<b>IMBALLO</b>	sacchi da kg 25
<b>SICUREZZA</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*