



## LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 313018

# CALCITE TONACHINO CLASSICO

Tonachino minerale in polvere medio-fine decorativo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5

### CARATTERISTICHE

**CALCITE TONACHINO CLASSICO** è un tonachino minerale premiscelato, di colore nocciola, decorativo con effetto estetico antichizzato di grana medio-fine, altamente traspirante, ecologico, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla normativa EN 459 – 1 ed inerti selezionati.

È idoneo sia per interni che per esterni ed ideale in interventi di restauro, quando necessitano materiali naturali e di qualità.

### CAMPI D'IMPIEGO

**CALCITE TONACHINO CLASSICO** è un materiale di pregio, ideale per ville ed edifici di interesse storico-architettonico, con effetto estetico decorativo medio-fine. Va usato su sottofondi quali intonaci tradizionali o premiscelati e soprattutto sui nostri **CALCITE INTONACO**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO**, ecc..

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione. Inumidire il supporto prima dell'applicazione.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua polvere che permetta di avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi.

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri o in betoniera, aggiungere 9,0 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con spatola liscia in acciaio inox in due riprese: la prima mano a rasare e, dopo circa 30 minuti, procedere con la seconda; finire quindi con frattazzo di spugna. Nel caso si volesse pitturare, usare preferibilmente prodotti della Linea **Bio Calcite** o comunque pitture traspiranti adeguate.

### AVVERTENZE

- Il **CALCITE TONACHINO CLASSICO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque il **CALCITE TONACHINO CLASSICO** dovrà essere applicato entro un ora dalla miscelazione.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento, sole battente, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare la seconda mano quando la prima è già asciutta.
- Se applicato all'esterno, si consiglia proteggere con **CALCITE PROTETTIVO**, pitture della Linea **BIO Calcite** o comunque pitture traspiranti adeguate.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Su supporti stagionati si consiglia di inumidirlo prima dell'applicazione del **CALCITE TONACHINO CLASSICO**.

REV. 313018

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale premiscelato, di colore nocciola, decorativo con effetto estetico antichizzato di grana medio-fine, altamente traspirante, ecologico, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla normativa EN 459 – 1 ed inerti selezionati, idoneo sia per interni che per esterni ed ideale in interventi di restauro quando necessitano materiali naturali e di qualità, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox su intonaci tradizionali o premiscelati e soprattutto su **CALCITE INTONACO BUFFA**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO BUFFA**, ecc. con un consumo medio di 3,2 / 3,6 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **CALCITE TONACHINO CLASSICO BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	nocciola
<b>GRANULOMETRIA</b>	max 0,6 mm
<b>COMPOSIZIONE</b>	- calce idraulica naturale NHL 3,5 - inerti selezionati
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	36% circa
<b>TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO</b>	1 ora circa
<b>RESA</b>	3,2 / 3,6 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONFEZIONE</b>	sacchi da kg 25
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, umidità e calore
<b>TOSSICITÀ</b>	vedi scheda di sicurezza

Questi tempi, calcolati a 22°C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*