



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 334018

RASOX Z120

Rasante minerale premiscelato idrofugato di grana medio-grossa

CARATTERISTICHE

Il **RASOX Z120** è un rasante minerale premiscelato, idrofugato, riempitivo, di elevata qualità, di grana medio-grossa, traspirante, di colore bianco o grigio, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Miscelato con acqua, si ottiene un impasto caratterizzato da un'ottima scorrevolezza che consente una facile e veloce applicazione e rifinitura.

È ideale come rasatura di sottofondo, sia all'interno che all'esterno, su supporti quali intonaci tradizionali o premiscelati nuovi, calcestruzzo nuovo ruvido e non liscio.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **RASOX Z120** viene usato come rasatura di sottofondo riempitiva su supporti quali intonaci sia tradizionali che premiscelati nuovi come i nostri **INTONACO T 70**, **INTONACO T 70 FIBRORINFORZATO**, **INTONACO RAIS**, ecc., sia all'interno che all'esterno, e su calcestruzzo nuovo ruvido e non liscio. Per impieghi all'esterno, pur essendo poco assorbente ed igroscopico, è necessario definire il **RASOX Z120** con rivestimenti minerali a spessore oppure con adeguate pitture, previa applicazione dei fondi o primer relativi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

È necessario inumidire il supporto prima dell'applicazione. Non applicare il prodotto su sottofondi precedentemente pitturati, inassorbenti, lisci, rivestimenti plastici/acrilici, su intonaci già esistenti, calcestruzzo liscio e non nuovo, ecc..

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere 7,0 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti; fare riposare il prodotto per 10 minuti circa e poi rimescolarlo brevemente prima dell'utilizzo. Procedere quindi ad una o due mani, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra, con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna o di plastica, fino ad ottenere una superficie uniforme priva di attaccature.

Si può armare con **RETE PB** o **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro apprettate, da annegare nella prima mano a fresco di **RASOX Z120**.

Per avere una finitura decorativa traspirante a spessore, si consiglia procedere direttamente sul **RASOX Z120** con i nostri rivestimenti minerali quali **TRASPIROL M**, **TRASPIROL STAR**, **TRASPIROL PRIMAVERA COLOR**, **RISANAVITA AI SILICATI F/M//CF/CM**, **RISANAVITA AI SILOSSANI F/M//CF/CM**, ecc., da applicare a completa stagionatura della rasatura, previo uso degli eventuali fondi relativi.

AVVERTENZE

- Il **RASOX Z120** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7° C e superiori a 30° C.
- Non applicare il **RASOX Z120** su sottofondi precedentemente pitturati, inassorbenti, lisci, rivestimenti plastici/acrilici, su intonaci già esistenti, calcestruzzo liscio e non nuovo, ecc..
- Non applicare su supporti sporchi o friabili.
- Non applicare su supporti in gesso.
- Per applicazioni a prospetto, si consiglia di non lasciare mai scoperto il **RASOX Z120** alle intemperie, ma di proteggerlo con opportune finiture a spessore e/o pitture idonee, da applicare a completa stagionatura della rasatura.

REV. 334018

VOCE DI CAPITOLATO

Rasante minerale premiscelato, idrofugato, riempitivo, di elevata qualità, di grana medio-grossa, traspirante, di colore bianco o grigio, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici, ideale come rasatura di sottofondo, sia all'interno che all'esterno, su supporti quali intonaci tradizionali o premiscelati nuovi tipo i nostri **INTONACO T 70 BUFFA**, **INTONACO T 70 FIBRORINFORZATO BUFFA**, **INTONACO RAIS BUFFA**, ecc., su calcestruzzo nuovo ruvido e non liscio, da impastare solo con acqua pulita, avente un consumo medio di 2,3 / 3,1 kg per m² per mano, tipo **RASOX Z120 BUFFA**.

DATI TECNICI

ACQUA D'IMPASTO	28% circa
COMPOSIZIONE	- leganti idraulici - inerti selezionati - additivi specifici
PESO SPECIFICO DELL'IMPASTO	1,7 kg / lt ± 0,1
COLORE	bianco o grigio
GRANULOMETRIA	max 1,2 mm
ADESIONE	≥ 0,3 N / mm ² FP: B
RESISTENZA A COMPRESIONE A 28 GG.	CS II
ASSORBIMENTO D'ACQUA	W0
COEFF. DI DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO	5/20
CONDUCIBILITA' TERMICA	0,44 W/mK (valore medio di prospetto P=50%)
RESA	2,3 / 3,1 kg per m ² per mano
REAZIONE AL FUOCO	Classe A1
CONFEZIONI	sacco da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

Conforme alla normativa UNI EN 998 - 1 : 2010

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.