



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 307014

ARTE PAINT VELATURA

Velatura a base silossanica di alto arredo

CARATTERISTICHE

ARTE PAINT VELATURA è velatura a base silossanica, traspirante, di alto arredo, dall'effetto scialbatura, ideale per la protezione di ville e palazzi sia storici che moderni e la decorazione di ambienti interni raffinati, dall'aspetto satinato semicoprente, con straordinarie caratteristiche sia tecniche che estetiche che le donano una notevole ricchezza cromatica. Le resine silossaniche le conferiscono eccellenti doti di permeabilità al vapore acqueo e resistenza alle intemperie. Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

ARTE PAINT VELATURA, grazie alle sue caratteristiche, è ideale per la protezione di ville e palazzi sia storici che moderni e la decorazione di ambienti interni raffinati ed eleganti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Assicurarsi che il supporto sia pulito, esente da oli, grassi, vecchie pitture poco consistenti o altri strati di sostanze sfaldanti o separanti. All'esterno, nel caso di sottofondi non regolari, si consiglia di utilizzare preventivamente le rasature della linea **Rasox Star** o simili e lasciare asciugare il supporto per almeno 24 ore. Applicare quindi a pennello o rullo una mano di primer **Primer ai Silossani** e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Procedere con l'applicazione del **Fondo ai Silossani** o **Fondo ai Silossani Rustico** in due mani intervallate da 6 - 8 ore l'una dall'altra. All'interno, invece, se necessita, applicare una o due mani del nostro stucco in pasta **Stucco Coc 747 CE** al fine di rendere la superficie liscia e compatta. Lasciare asciugare quindi il supporto per almeno 12 ore; se necessario, carteggiare le imperfezioni con carta abrasiva 240/260 ed eliminare successivamente la polvere.

Applicare a pennello o rullo una mano di **Primer ai Silossani** e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Procedere con l'applicazione del **Fondo ai Silossani** o **Fondo ai Silossani Rustico** in due mani intervallate da 6 - 8 ore l'una dall'altra.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Dopo avere rimescolato accuratamente, applicare una prima mano di **ARTE PAINT VELATURA** con pennello, spugna o guanto per velature, con movimenti circolari, a seconda dell'effetto desiderato e lasciare asciugare per 4-6 ore. Procedere con l'applicazione della seconda mano di **ARTE PAINT VELATURA** nella stesso modo della prima mano. L'effetto estetico ottenibile varia sia in funzione del tipo di fondo che del metodo applicativo che si utilizza.

AVVERTENZE

- **ARTE PAINT VELATURA** può essere applicato ad una temperatura compresa tra i 5° C e i 35° C.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia o pioggia battente, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con umidità superiore all'85%.
- Non applicare su supporti trattati con pitture, rivestimenti sintetici o su supporti inconsistenti e sfarinanti.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.

REV. 307014

VOCE DI CAPITOLATO

Velatura a base silossanica, traspirante, di alto arredo, dall'effetto scialbatura, ideale per la protezione di ville e palazzi sia storici che moderni e la decorazione di ambienti interni raffinati, dall'aspetto satinato semicoprente, con straordinarie caratteristiche sia tecniche che estetiche che le donano una notevole ricchezza cromatica, con eccellenti doti di permeabilità al vapore acqueo e resistenza alle intemperie, idonea sia per interni che per esterni, da applicare, previa applicazione di due mani di **FONDO AI SILOSSANI BUFFA** o **FONDO AI SILOSSANI RUSTICO BUFFA**, a due mani con pennello, spugna o guanto per velature, avente un consumo di 0,10 / 0,15 lt per m² per mano, tipo **ARTE PAINT VELATURA BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronta all'uso
COMPOSIZIONE	- resine silossaniche - additivi speciali
PESO SPECIFICO	1,00 ~ 1,03 kg / lt
VISCOSITÀ	600 ± 1.00
ASPETTO DEL FILM	satinato
COLORE	bianco o colorato
ESSICCAZIONE	- al tatto 2 ore circa - in profondità 24 ore
SOVRAVERNICIATURA	4-6 ore
RESA	0,10 / 0,15 lt per m ² per mano
CONFEZIONE	scatole lt 1per 12; secchielli lt 4 / 14
STOCCAGGIO	18 mesi. Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità.
IGIENE E SICUREZZA	Irritante per la pelle. Indossare guanti di gomma ed occhiali durante l'applicazione. Lavare con acqua abbondante e consultare un medico in caso di contatto con gli occhi.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.