



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 301016

**CALCE CLASSIC**

Stucco minerale traspirante a base di grassello di calce ad effetto spatolato lucido

**CARATTERISTICHE**

Il **CALCE CLASSIC** è uno stucco minerale traspirante, per interni ed esterni, pronto in pasta, bianco o colorato, ad effetto spatolato lucido, a base di grassello di calce, polvere di marmo ed additivi specifici.

È ideale come finitura di pregio in interventi di restauro quando necessitano materiali naturali e di qualità ad effetto liscio antichizzato.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **CALCE CLASSIC** è un materiale di pregio, ideale per edifici di interesse storico-architettonico, con effetto estetico decorativo tipo spatolato lucido antichizzato. Va usato su sottofondi quali intonaci tradizionali o premiscelati della Linea "**I MURI TRASPIRANO**", previa applicazione di una o più mani di **MAX TONACHINO COLOR**, **CALCITE FONDO AS** o **FONDO ARTE**.

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Rimescolare bene il prodotto. Quindi, procedere con l'applicazione della prima mano con spatola liscia in acciaio inox, e lasciare asciugare per almeno 24 ore. Procedere quindi con l'applicazione della seconda mano sempre con spatola liscia in acciaio inox, avendo cura di non lasciare attaccature.

Lisciare la superficie, ancora umida, fino a lasciarla liscia ed omogenea. Nella fase finale dell'applicazione, se necessario, inumidire leggermente la superficie al fine di far scorrere meglio la spatola e lisciare più facilmente.

Nel caso si volesse proteggere la finitura, in aree per esempio molto esposte alle intemperie o in prossimità di zone marine, si consiglia usare **PEG 600**.

**AVVERTENZE**

- Il **CALCE CLASSIC** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia, pioggia, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 7°C e superiori a 30°C.
- Si sconsiglia l'applicazione sul gesso.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Applicare senza interruzione di continuità, da spigolo a spigolo.
- Non applicare quando la parete è esposta ai raggi solari. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenze di colore.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare, dividere con marcapiani e di non lasciare le pareti incomplete per evitare che si notino eventuali differenze cromatiche.
- Si sconsigliano tinte forti.
- Si consiglia l'applicazione di **PEG 600** sulle pareti esposte o in prossimità delle zone marine per una maggiore protezione alle intemperie.
- Proteggere la facciata utilizzando, nelle parti sporgenti, scossaline (gocciolatoi).
- Teme l'umidità.

REV. 301016

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di stucco minerale traspirante, per interni ed esterni, di alta qualità, pronto in pasta, bianco o colorato, ad effetto spatolato lucido antichizzato, a base di grassello di calce, polvere di marmo ed additivi specifici, da applicare su supporti quali intonaci tradizionali o premiscelati della Linea "**I MURI TRASPIRANO**", previa applicazione di una o più mani di **MAX TONACHINO COLOR BUFFA**, **CALCITE FONDO AS BUFFA** o **FONDO ARTE BUFFA**, da impastare con sola acqua pulita, da applicare in due mani con spatola liscia in acciaio inox, con un consumo medio di 0,9 / 1,2 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **CALCE CLASSIC BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>ASPETTO</b>	pasta
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>COMPOSIZIONE</b>	-grassello di calce -polvere di marmo -additivi specifici
<b>RESA</b>	0,9 / 1,2 Kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	vedi scheda di sicurezza
<b>CONFEZIONI</b>	secchielli da kg 25 scatole Kg 5 per 4

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*