



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 217016

FONDO ACRIL SILOSSANICO

Fondobianco o colorato a base acril silossanica

CARATTERISTICHE

Il **FONDO ACRIL SILOSSANICO** è un primer a base acril silossanica bianco o colorato, per la preparazione delle superfici murarie. Conferisce al supporto uniformità di assorbimento ed aderenza dei nostri prodotti acril silossanici a spessore o a pittura. Il **FONDO ACRIL SILOSSANICO**, date le sue caratteristiche, garantisce inoltre idrorepellenza oltre che traspirabilità ai sottofondi.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **FONDO ACRIL SILOSSANICO** è idoneo per la preparazione delle superfici murarie prima dell'applicazione dei prodotti **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO M/F/CM/CF**, **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO**, **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO AL QUARZO**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia asciutto e pulito, esente da polvere, oli, grassi, vernici, muffe, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Il supporto deve essere regolare ed assorbente.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Diluire il prodotto con acqua pulita fino ad un massimo del 20%, in relazione all'assorbimento del sottofondo.

Applicare quindi **FONDO ACRIL SILOSSANICO** ad una mano con pennello o rullo ed attendere almeno 24 ore prima delle applicazioni successive.

AVVERTENZE

- Il **FONDO ACRIL SILOSSANICO** può essere applicato ad una temperatura compresa tra i 5° C e i 30° C.
- Non applicare in caso di pioggia, minaccia di pioggia, facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con umidità superiore all'85%.
- Non applicare su supporti trattati con pitture, rivestimenti sintetici o su supporti inconsistenti e sfarinanti.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
- Usare tale e quale, non aggiungendo materiali estranei.

REV. 217016

VOCE DI CAPITOLATO

Fondoa base acril silossanica bianco o colorato, per la preparazione delle superfici murarie, che conferisce al supporto uniformità di assorbimento ed aderenza ai prodotti acril silossanici a spessore o a pittura **BUFFA** ma anche idrorepellenza e traspirabilità ai sottofondi, da diluire con acqua pulita fino ad un massimo del 20%, da applicare a pennello o a rullo, avente un consumo di 0,12 / 0,16 lt per m² unica mano, tipo **FONDO ACRIL SILOSSANICO BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	fino al 20 % con acqua pulita in funzione dell'assorbimento del supporto
COMPOSIZIONE	- resina silossanica - resina acrilica - additivi specifici - inerti selezionati
PESO SPECIFICO	1200 ±50 g / l
VISCOSITÀ	30.000 ±5.000cps
ASPETTO DEL FILM	opaco
COLORE	bianco o colorato
ESSICCAZIONE	- asciutto al tatto 1 ora - asciutto in profondità 24 ore
SOVRAVERNICIATURA	non meno di 24 ore
FATTORE RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE (μ)	300 (EN ISO 7783)
RESA	0,12 / 0,16 lt per m ² unica mano
CONFEZIONI	secchielli da 4 / 14 lt
STOCCAGGIO	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
SICUREZZA	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.