



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 306015

**FONDO AI SILOSSANI**

Fondo bianco o colorato a base silossanica

**CARATTERISTICHE**

Il **FONDO AI SILOSSANI** è un primer a base silossanica bianco o colorato, per la preparazione delle superfici murarie. Conferisce al supporto uniformità di assorbimento ed aderenza dei nostri prodotti silossanici a spessore o a pittura.

Il **FONDO AI SILOSSANI**, date le sue caratteristiche, garantisce inoltre idrorepellenza oltre che alta traspirabilità ai sottofondi.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **FONDO AI SILOSSANI** è idoneo per la preparazione delle superfici murarie prima dell'applicazione dei prodotti **RISANAVITA AI SILOSSANI M/F/CM/CF**, **RISANAVITA AI SILOSSANI**, **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO M/F/CM/CF**, **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO**, **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO AL QUARZO**, ecc..

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia asciutto e pulito,

esente da polvere, oli, grassi, vernici, muffe, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Il supporto deve essere regolare ed assorbente.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Diluire il prodotto con acqua pulita fino ad un massimo del 20%, in relazione all'assorbimento del sottofondo.

Applicare quindi **FONDO AI SILOSSANI** ad una mano con pennello o rullo.

**AVVERTENZE**

- Non applicare in presenza di forte vento, minaccia di pioggia, pioggia o sole battente.
- Il **FONDO AI SILOSSANI** può essere applicato ad una temperatura compresa tra 5° C e 35° C.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.

REV. 306015

## VOCE DI CAPITOLATO

Fondo a base silossanica bianco o colorato, per la preparazione delle superfici murarie, che conferisce al supporto uniformità di assorbimento ed aderenza ai prodotti silossanici ed acril silossanici a spessore o a pittura **BUFFA** ma anche idrorepellenza ed alta traspirabilità ai sottofondi, da diluire con acqua pulita fino ad un massimo del 20%, da applicare a pennello o a rullo, avente un consumo di 0,14 / 0,18 lt per m<sup>2</sup> unica mano, tipo **FONDO AI SILOSSANI BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	fino al 20 % con acqua pulita in funzione dell'assorbimento del supporto
<b>COMPOSIZIONE</b>	- resina silossanica - additivi specifici - inerti selezionati
<b>PESO SPECIFICO</b>	1200 ± 50 g / l
<b>VISCOSITÀ</b>	30.000 ± 5.000 cps
<b>ASPETTO DEL FILM</b>	opaco
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>ESSICCAZIONE</b>	- asciutto al tatto 1 ora - asciutto in profondità 24 ore
<b>SOVRAVERNICIATURA</b>	non meno di 24 ore
<b>FATTORE RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE (μ)</b>	300 (EN ISO 7783)
<b>RESA</b>	0,14 / 0,18 lt per m <sup>2</sup> unica mano
<b>CONFEZIONI</b>	secchielli da 4 / 14 lt
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>SICUREZZA</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*