



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 048016

KOBOSS 0,6 / 0,3

Rasanti microporosi deumidificanti di finitura

CARATTERISTICHE

KOBOSS 0,6 e **KOBOSS 0,3** sono rasanti microporosi, deumidificanti, in polvere, di colore bianco, nell'ambito di cicli specifici di risanamento per calcestruzzi e murature umide, qualora non sia la necessità di demolire. **KOBOSS 0,6** e **KOBOSS 0,3** sono rasanti di finitura da applicare su **KOBOSS** di base. Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

KOBOSS 0,6 e **KOBOSS 0,3** si applicano come rasature di finitura su **KOBOSS** di base.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare **KOBOSS 0,6** e **KOBOSS 0,3** non prima di 12 ore dalla stesura di **KOBOSS** di base.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione di **KOBOSS 0,6** e **KOBOSS 0,3**, bagnare l'area d'impiego.

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere 5 lt d'acqua pulita ad ognisacco da 25 kg di **KOBOSS 0,6** e **KOBOSS 0,3**. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Stendere **KOBOSS 0,6** e **KOBOSS 0,3** a rasatura con frattazzo in acciaio inox.

Tinteggiare l'area trattata quindi con le nostre pitture traspiranti **RISANAVITA AI SILICATI**, **RISANAVITA AI SILOSSANI** o **CALCITE FIORE** per interventi all'interno o all'esterno, oppure applicare le nostre finiture traspiranti a spessore tipo **RISANAVITA AI SILICATI F-M-G** o **RISANAVITA AI SILOSSANI F-M** all'esterno.

Nel caso si volesse uniformare invece tutta la parete, intervenire mediante l'impiego dei rasanti **KOBOSS 0,6** e/o **KOBOSS 0,3**, prima dell'applicazione delle nostre pitture o finiture a spessore traspiranti.

AVVERTENZE

- **KOBOSS 0,6** e **KOBOSS 0,3** devono essere utilizzati tali e quali senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Utilizzare con temperature comprese tra 5°-30°C.
- È necessario proteggere dall'esposizione solare, dalla pioggia e dal forte vento.
- Mantenere idratato il ciclo anche dopo ore dall'applicazione.
- Conservare **KOBOSS 0,6** e **KOBOSS 0,3** in confezioni integre al riparo dall'umidità.

REV. 048016

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di rasante microporoso, deumidificante, di finitura, in polvere, di colore bianco, a base di cemento, inerti selezionati ed additivi specifici, nell'ambito di cicli specifici di risanamento per calcestruzzi e murature umide, per interni ed esterni, qualora non sia la necessità di demolire, da applicare su **KOBOSS BUFFA** di base con spatola in acciaio inox, avente un consumo di 1,8/2,2 kg per m² per mano con granulometria max 0,6 mm e 1,5/2,0 kg per m² per mano con granulometria max 0,3 mm, tipo **KOBOSS 0,6 BUFFA** e **KOBOSS 0,3 BUFFA**.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	- cemento Portland 52.5 - inerti selezionati - additivi specifici
ACQUA D'IMPASTO	20% ca.
COLORE	bianco
GRANULOMETRIA	max 0,6 mm; max 0,3 mm
RESISTENZA A COMPRESSIONE	CSII
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	$\mu=5/20$
CONDUCIBILITA' TERMICA	$\lambda= 0,47 \text{ W / m K}$ (Valore medio di prospetto P=50%)
ADESIONE	0,5 N/mm ² FP:B
ASSORBIMENTO D'ACQUA	classe W2
RESA	0,6: 1,8 / 2,2 kg per m ² per mano 0,3: 1,5 / 2,0 kg per m ² per mano
CONFEZIONI	sacchi da 25 kg
STOCCAGGIO	6 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
SICUREZZA	vedi scheda di sicurezza

Conforme alla norma UNI EN 998-1: 2010- classe GP - CS II - W 2

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.