



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 264012

MALTA PANKOLL

Malta adesiva premiscelata in polvere

CARATTERISTICHE

MALTA PANKOLL è una malta adesiva premiscelata, specifica per il montaggio di blocchetti in cemento cellulare.

CAMPI DI IMPIEGO

È idonea per la posa di blocchi in cemento cellulare. Per interni ed esterni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I blocchi usati per la posa devono essere puliti. Posizionare i listelli per il perfetto allineamento della muratura.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto

acqua polvere che permetta di avere una miscela fluida ed omogenea. Impastare **MALTA PANKOLL** preferibilmente con agitatore meccanico a basso numero di giri, aggiungendo circa 7 lt di acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg. Lasciare riposare per 10 minuti e rimescolare brevemente prima dell'applicazione.

Applicare quindi con spatola dentata in acciaio inox.

AVVERTENZE

- Applicare **MALTA PANKOLL** ad una temperatura compresa tra +5 °C e +35°C.
- Non applicare in presenza di minaccia di pioggia, pioggia, sole battente o con il rischio di gelo nelle 24 ore successive.
- Non applicare su blocchi bagnati o polverosi.
- Utilizzare **MALTA PANKOLL** senza l'aggiunta di materiali estranei (calce, cemento, ecc.).
- Teme l'umidità.

REV. 264012

VOCE DI CAPITOLATO

Malta adesiva premiscelata, specifica per il montaggio e la posa di blocchetti in cemento cellulare, da impastare con lt 7 di acqua pulita ad ogni sacco da kg 25 ed applicare con spatola dentata in acciaio inox, avente un consumo in funzione dell'uso, tipo **MALTA PANKOLL BUFFA**.

DATI TECNICI

ACQUA D'IMPASTO	28% circa
TEMPO DI RIPOSO DELL'IMPASTO	10 min
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO (POT LIFE)	6 ore
TEMPO APERTO	20 min
COLORE	bianco
pH DELL'IMPASTO	> 12
RESISTENZA A COMPRESSIONE 28gg	almeno 8 N/mm ²
RESA	in funzione dell'uso
CONFEZIONI	sacco da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in luogo asciutto, al riparo da fonti di gelo, calore ed umidità
TOSSICITÀ	prodotto non tossico
CLASSE INTONACO	GP

Conforme alla norma UNI EN 998 – 1

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.