



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 057014

PRIMER ACRIL SILOSSANICO

Primer incolore a base acril silossanica

CARATTERISTICHE

Il **PRIMER ACRIL SILOSSANICO** è un primer a base acril silossanica incolore, per la preparazione delle superfici murarie. Conferisce al supporto uniformità di assorbimento ed aderenza dei nostri prodotti acril silossanici a pittura o a spessore.

Il **PRIMER ACRIL SILOSSANICO**, date le sue caratteristiche, garantisce inoltre idrorepellenza oltre che traspirabilità ai sottofondi.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **PRIMER ACRIL SILOSSANICO** è idoneo per la preparazione delle superfici murarie prima dell'applicazione dei prodotti **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO**, **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO AL QUARZO**, **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO F/M/CM**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia asciutto e pulito,

esente da polvere, oli, grassi, vernici, muffe, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Il supporto deve essere regolare ed assorbente.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Diluire il prodotto con acqua pulita fino ad un massimo del 20%, in relazione all'assorbimento del sottofondo.

Applicare quindi **PRIMER ACRIL SILOSSANICO** ad una mano con pennello o rullo.

AVVERTENZE

- Non applicare in presenza di forte vento, minaccia di pioggia, pioggia o sole battente.
- Il **PRIMER ACRIL SILOSSANICO** può essere applicato ad una temperatura compresa tra 5° C e 35° C.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.

REV. 057014

VOCE DI CAPITOLATO

Primer a base acril silossanica incolore, per la preparazione delle superfici murarie, che conferisce al supporto uniformità di assorbimento ed aderenza ai prodotti **BUFFA** acril silossanici a pittura o a spessore ma anche idrorepellenza e traspirabilità ai sottofondi, da diluire con acqua pulita fino ad un massimo del 20%, da applicare a pennello o a rullo, avente un consumo di 0,10 / 0,15 lt per m², tipo **PRIMER ACRIL SILOSSANICO BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	fino al 20 % con acqua pulita in funzione dell'assorbimento del supporto
COMPOSIZIONE	- resina silossanica - resina acrilica - additivi specifici - inerti selezionati
PESO SPECIFICO	1200 ± 50 g / l
VISCOSITÀ	cps 100.000 ± 3.000
ASPETTO DEL FILM	opaco
COLORE	incolore
ESSICCAZIONE	- asciutto al tatto 1 ora - asciutto in profondità 24 ore
SOVRAVERNICIATURA	non meno di 24 ore
PERMEABILITÀ AL VAPORE	coefficiente di resistenza al passaggio del vapore μ 55
RESA	0,10 / 0,15 lt per m ²
CONFEZIONI	secchielli da 5 / 25 lt
STOCCAGGIO	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, calore ed umidità
TOSSICITÀ	irritante per la pelle. Indossare guanti di gomma ed occhiali durante l'applicazione. Lavare con acqua abbondante e consultare un medico in caso di contatto con gli occhi

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.