



## SISTEMI INNOVATIVI

REV.214016

**PRIMER AI SILICATI MISTO**

Primer ai silicati di potassio misti

**CARATTERISTICHE**

Il **PRIMER AI SILICATI MISTO** è un primer ai silicati di potassio misti, incolore, traspirante, per la preparazione di superfici murarie.

Conferisce uniformità d'assorbimento e consente una migliore aderenza delle nostre pitture o finiture a spessore ai silicati di potassio misti ai supporti, mantenendoli traspiranti e senza formare pellicola.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **PRIMER AI SILICATI MISTO** è indicato per il trattamento delle superfici murarie, prima dell'applicazione della nostra pittura **RISANAVITA AI SILICATI MISTO** oppure delle nostre finiture a spessore **POROSO AI SILICATI MISTO F - M**.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

I supporti nuovi devono essere perfettamente stagionati e non devono presentare tracce di umidità. Eventuali efflorescenze saline, pitture preesistenti o intonaci poco consistenti devono essere asportati meccanicamente. Prima dell'applicazione, accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Diluire il prodotto fino ad un massimo del 20 % con acqua pulita in relazione all'assorbimento del supporto. Applicare quindi una mano di **PRIMER AI SILICATI MISTO** a pennello o a rullo ed attendere almeno 24 ore prima delle applicazioni successive.

**AVVERTENZE**

- Il **PRIMER AI SILICATI MISTO** può essere applicato ad una temperatura compresa tra i 5° C e i 30° C.
- Non applicare in caso di pioggia, minaccia di pioggia, facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con umidità superiore all'85%.
- Non applicare su supporti trattati con pitture, rivestimenti sintetici o su supporti inconsistenti e sfarinanti.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
- Usare tale e quale, non aggiungendo materiali estranei.

REV.214016

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di primer ai silicati di potassio misti, incolore, traspirante, idoneo per la preparazione di superfici murarie, per conferire uniformità d'assorbimento e consentire l'aderenza ai supporti delle pitture o finiture a spessore ai silicati di potassio misti **BUFFA**, avente un consumo di 0,10 / 0,15 lt per m<sup>2</sup> tipo **PRIMER AI SILICATI MISTO BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	20 % circa
<b>COMPOSIZIONE</b>	- silicato di potassio misti - dispersione polimerica resistente agli alcali ( 5% max )
<b>PESO SPECIFICO</b>	1200 ± 50 g / lt
<b>VISCOSITÀ</b>	cps 1000 ± 3.00
<b>ASPETTO DEL FILM</b>	assenza di film
<b>COLORE</b>	incolore
<b>ESSICCAZIONE</b>	- asciutto al tatto 1 ora - in profondità 24 ore
<b>SOVRAVERNICIATURA</b>	non meno di 24 ore
<b>PERMEABILITÀ AL VAPORE</b>	coefficiente di resistenza al passaggio del vapore μ 55
<b>RESA</b>	0,10 / 0,15 lt per m <sup>2</sup>
<b>CONFEZIONE</b>	taniche 5 - 25 lt
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità.
<b>TOSSICITÀ</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*