



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 128012

**SPATOL FLEX CASÀ**

Rivestimento decorativo acrilico

**CARATTERISTICHE**

È un rivestimento acrilico di tecnologia superiore, con ottima elasticità, per interno ed esterno, composto da resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate, sabbia di quarzo e pigmenti resistenti ai raggi U.V..

**CAMPI D'IMPIEGO**

Per la sua natura chimica è idoneo per le nuove opere civili ed industriali e per qualsiasi opera di pregio o dove si voglia ottenere un rivestimento di lunga durata e resistenza.

**SPATOL FLEX CASÀ** non teme l'aggressione degli agenti atmosferici e dei raggi solari; inoltre aderisce perfettamente su tutti i tipi di intonaci.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il supporto deve essere esente da polvere, sporco, oli, grassi e parti sfaldanti.

Prima dell'applicazione di **SPATOL FLEX CASÀ** si consiglia dare una mano di **FONDO PB** o **FONDO PB EXTRA** diluito con acqua al 20 % circa.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere rimescolato accuratamente prima dell'applicazione; nel caso in cui il prodotto si presentasse troppo viscoso, aggiungere 1 - 2 % di acqua.

**SPATOL FLEX CASÀ** si applica con frattazzo in acciaio e quindi si rifinisce con frattazzo di plastica.

**AVVERTENZE**

- **SPATOL FLEX CASÀ** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare **SPATOL FLEX CASÀ** con temperature inferiori a 10° C e superiori a 30° C.
- Non applicare in presenza di forte vento, pioggia imminente o sole battente. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenza di colore.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.

REV. 128012

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	prodotto pronto all'uso
<b>RIVERNICIABILITA'</b>	12 – 24 ore
<b>COMPOSIZIONE</b>	- resine acriliche in dispersione acquosa - sabbie di quarzo - pigmenti resistenti agli U.V.
<b>PESO SPECIFICO</b>	1780 g / lt a 20° C
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>GRANULOMETRIA MAX</b>	1,2 mm
<b>RESIDUO SECCO</b>	85 %
<b>ASPETTO DEL FILM</b>	opaco
<b>VISCOSITÀ</b>	60.000 – 80.000 mPa.s
<b>RESA</b>	Kg 2,0 / 2,3 per m <sup>2</sup> per mano
<b>CONFEZIONI</b>	secchiello da kg 30
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore
<b>TOSSICITÀ</b>	irritante per la pelle. Indossare guanti di gomma ed occhiali durante l'applicazione. Lavare con acqua abbondante e consultare un medico in caso di contatto con gli occhi.

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*