



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 031013

STUCCO COC 747 AS

Stucco minerale in pasta traspirante riempitivo a base di polvere di marmo

CARATTERISTICHE

Lo **STUCCO COC 747 AS** è uno stucco minerale riempitivo pronto in pasta, fine, di colore bianco, traspirante, ad effetto satinato, a base di polvere di marmo, cariche micronizzate ed additivi specifici, idoneo per rasare e livellare superfici nuove, sia a parete che a soffitto.

CAMPI D'IMPIEGO

Lo **STUCCO COC 747 AS** viene usato come sottofondo per le idropitture e per la Linea Contrasti. Si attacca su supporti sia nuovi che vecchi, lisci o ruvidi, a parete e a soffitto, anche già pitturati. Per interni ed esterni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia perfettamente asciutto, pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, vecchie pitture, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo avere rimescolato accuratamente il prodotto, applicare una o più mani di **STUCCO COC 747 AS** con spatola liscia in acciaio inox, fino ad ottenere una superficie liscia ed omogenea.

AVVERTENZE

- Lo **STUCCO COC 747 AS** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei;
- si sconsiglia l'applicazione su gesso;
- si consiglia utilizzare manodopera specializzata;
- non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C;
- non applicare con umidità relativa inferiore al 35 % e superiore all'85 %;
- evitare l'applicazione in presenza di forte vento;
- conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.

REV. 031013

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione per superfici interne ed esterne di stucco minerale riempitivo pronto in pasta, di colore bianco, traspirante, ad effetto satinato, a base di polvere di marmo, cariche micronizzate ed additivi specifici. Tale stucco, da applicare a rasare su supporti nuovi e vecchi, sia lisci che ruvidi, a parete e a soffitto, viene applicato manualmente in una o più mani con spatola liscia in acciaio inox, con un consumo medio in funzione dell'uso, tipo **STUCCO COC 747 AS BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
ASPETTO	pastoso
COMPOSIZIONE	- polvere di marmo - cariche micronizzate - additivi specifici
ESSICCAZIONE	6 ~ 8 ore circa a 23° C
INTERVALLO PER LA CARTEGGIATURA	minimo 12 ore
SOVRAVERNICIABILITA'	24 – 48 ore
RESA	in funzione dell'uso
COLORE	bianco
CONFEZIONI	secchielli da 5 - 20 kg
STOCCAGGIO	12 mesi. Conservare in confezioni integre al riparo da fonti di calore e dall'umidità
TOSSICITÀ	Evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi; eventualmente, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.