



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 031013

**STUCCO COC AS**

Stucco minerale in polvere riempitivo per interno

**CARATTERISTICHE**

Lo **STUCCO COC AS** è uno stucco minerale, in polvere, riempitivo, di colore bianco, traspirante, per interno, a base di calce, polvere di marmo, leganti idraulici ed additivi specifici, che permettono di dare una maggiore traspirabilità al prodotto oltre che una notevole facilità di applicazione. È ideale per ottenere, all'interno, un effetto liscio di notevole pregio.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Lo **STUCCO COC AS** viene usato su supporti nuovi, a parete e a soffitto, prima di essere pitturati. È ideale come finitura liscia sui nostri tonachini minerali quali **TRASPIROL PRIMAVERA**, **TONACHINO LIBECCIO**, ecc., e sui nostri rasanti quali **RASANTE LIBECCIO PLUS** o simili.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Eventuali sbavature del sottofondo dovranno essere rimosse e poi pareggiate prima dell'applicazione dello **STUCCO COC AS**.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un corretto

rapporto di miscelazione acqua – polvere, che permetta di ottenere un impasto cremoso ed esente da grumi.

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa lt 10 d'acqua ad ogni sacco da 20 kg. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 10 minuti circa e rimescolare nuovamente il prodotto prima dell'utilizzo. Procedere, quindi, con l'applicazione del prodotto a spatola liscia in acciaio inox a 2 riprese: la prima mano a rasare e, dopo 30 minuti circa, la seconda a finire, lisciando fino ad ottenere una superficie omogenea.

**AVVERTENZE**

- Lo **STUCCO COC AS** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente o vento forte.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque lo **STUCCO COC AS** dovrà essere applicato entro le 4 ore dalla miscelazione.

REV. 031013

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione per superfici interne di stucco minerale, in polvere, riempitivo, di colore bianco, traspirante, a base di calce, polvere di marmo, leganti idraulici ed additivi specifici, di facile applicazione, da posare a due mani con spatola liscia in acciaio inox su tonachini minerali tipo **TRASPIROL PRIMAVERA BUFFA**, **TONACHINO LIBECCIO BUFFA** o su rasanti quali **RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA**, o simili con un consumo medio di 2,3 / 2,7 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **STUCCO COC AS BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	52 % circa
<b>COMPOSIZIONE</b>	- calce idrata in polvere - polvere di marmo - inerti selezionati - additivi specifici
<b>ESSICCAZIONE</b>	6 ~ 12 ore circa a 23° C
<b>RESA</b>	2,3 / 2,7 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>COLORE</b>	bianco
<b>CONFEZIONI</b>	sacchi da 20 kg
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, in luogo asciutto, al riparo dall'umidità, fonti di gelo e di calore
<b>TOSSICITÀ</b>	Evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi; eventualmente lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*