



# BUFFA®

INNOVAZIONE PER L'EDILIZIA

AZIENDA  
CERTIFICATA  
ISO 9001  
ISO 14001

## BOLLETTINO TECNICO



### SISTEMI INNOVATIVI

REV. 354011

## STUCCO COC NX AS

Stucco premiscelato minerale bianco riempitivo per interni ed esterni

### CARATTERISTICHE

**STUCCO COC NX AS** è uno stucco premiscelato minerale di colore bianco, riempitivo, traspirante, di qualità superiore, a base di polvere di marmo, leganti idraulici ed additivi specifici, idoneo sia per interni che per esterni.

### CAMPI D'IMPIEGO

Lo **STUCCO COC NX AS** viene usato sia a parete che a soffitto; si applica sui nostri **INTONACO T70, INTONACO RAIS, INTONACO RAIS SEMITHERMO, RASOX PLUS FIBRO, RASOX PLUS F** e per il riempimento di crepe e fessurazioni. È ideale inoltre per livellare pareti su supporti precedentemente pitturati o prima di essere pitturati; ottimo come sottofondo per lo **STUCCO COC**.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima della applicazione dello **STUCCO COC NX AS**. In caso di applicazioni su sottofondi già pitturati, accertarsi che il supporto sia compatto, stabile e perfettamente ancorato.

Inumidire il supporto prima dell'applicazione.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere 9 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 20 kg. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo. Procedere, quindi, con spatola in acciaio inox a 3 riprese: le prime due mani a rasare, la terza a finire, lisciando fino ad ottenere una superficie liscia ed omogenea.

Per una finitura traspirante decorativa a pittura applicare i nostri **CALCITE FIORE, RISANAVITA AI SILICATI, RISANAVITA AI SILOSSANI** direttamente sullo **STUCCO COC NX AS**, previa applicazione dei primer traspiranti relativi.

### AVVERTENZE

- Lo **STUCCO COC NX AS** deve essere utilizzata tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque lo **STUCCO COC NX AS** dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole o forte vento.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.

REV. 354011

## VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di superfici interne ed esterne, con finitura minerale premiscelata in polvere di colore bianco, riempitiva, a base di polvere di marmo, leganti idraulici ed additivi specifici, traspirante, ecologica, con un consumo di 2,3 / 2,7 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **STUCCO COC NX AS BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	45%
<b>TEMPO DI PRESA</b>	1 giorno

Questi tempi, calcolati a 22°C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore

## DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	bianco
<b>CONFEZIONI</b>	sacco da 20 kg
<b>RESA</b>	2,3 / 2,7 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONSERVAZIONE</b>	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*