



### SISTEMI INNOVATIVI

REV. 338012

## TERRASTAR ANTICO

Rivestimento minerale in pasta a base di grassello calce e sabbie di quarzo

### CARATTERISTICHE

Il **TERRASTAR ANTICO** è un rivestimento minerale, pronto, in pasta, decorativo, a base di grassello di calce, sabbie di quarzo, inerti selezionati ed additivi specifici, ad elevata traspirabilità, con effetto antichizzato ruvido, bianco o colorato, per interni ed esterni.

Data la sua natura minerale, è indicato sia per lavori di restauro che per l'edilizia contemporanea.

La sua formulazione, costituita da materie prime naturali, rende il prodotto altamente traspirante e resistente alle muffe ed ai batteri.

### CAMPI D'IMPIEGO

Il **TERRASTAR ANTICO**, per le sue caratteristiche di elevata traspirabilità e per la sua disomogeneità nel colore ( che dà alle facciate un aspetto antichizzato) è un ottimo rivestimento sia per esterno che per interno, da applicare su rasature tipo **RASANTE LIBECCIO**, **MINERAL K** o **CALCITE FONDO AS** (su intonaci nuovi), oppure **RASANTE LIBECCIO PLUS** (su supporti vecchi e nuovi).

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Rimescolare accuratamente il **TERRASTAR ANTICO** con agitatore elettrico a basso numero di giri . Applicare la prima mano con spatola in acciaio inox a rasare e poi la seconda mano a distanza di 6 – 8 ore dalla prima, sempre con spatola in acciaio inox; finire quindi con frattazzo in spugna.

Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura.

A lavoro ultimato, la superficie avrà un aspetto tipo tonachino antichizzato ad effetto ruvido dato a spessore.

### AVVERTENZE

- Il **TERRASTAR ANTICO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia, pioggia, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 7°C e superiori a 30°C.
- Si sconsiglia l'applicazione sul gesso.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Applicare senza interruzione di continuità, da spigolo a spigolo.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare, dividere con marca piani e di non lasciare le pareti incomplete per evitare che si notino eventuali differenze cromatiche.
- Si consiglia l'applicazione di **PEG 600** sulle pareti esposte o in prossimità delle zone marine per una maggiore protezione alle intemperie.
- Proteggere la facciata utilizzando, nelle parti sporgenti, scossaline (gocciolatoi).
- Se si desiderano tinte più forti, è consigliabile dare due mani di pittura traspirante tipo **RISANAVITA AI SILICATI** o **RISANAVITA AI SILOSSANI** del colore desiderato sul rivestimento **TERRASTAR ANTICO** bianco, previa applicazione dei primer relativi.
- Teme l'umidità.

REV. 338012

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di un rivestimento minerale, pronto, in pasta, decorativo, a base di grassello di calce, sabbie di quarzo, inerti selezionati ed additivi specifici, ad elevata traspirabilità, con effetto antichizzato ruvido, per interni ed esterni. bianco o colorato, da applicare su rasature tipo **RASANTE LIBECCIO BUFFA**, **MINERAL K BUFFA** o **CALCITE FONDO AS BUFFA** (su intonaci nuovi) oppure **RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA** (su supporti vecchi e nuovi) con spatola in acciaio inox a due mani e finire quindi con frattazzo in spugna, avente un consumo di 2,7 / 3,0 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **TERRASTAR ANTICO BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>ASPETTO</b>	pasta
<b>DILUIZIONE</b>	pronto all'uso
<b>GRANULOMETRIA</b>	max 0,8 mm
<b>COMPOSIZIONE</b>	- grassello di calce - sabbie di quarzo - inerti selezionati - additivi specifici
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>MASSA VOLUMICA</b>	1750 ± 50 gr / lt
<b>PERMEABILITÀ AL VAPORE</b>	$\mu = 16$ (a prodotto indurito)
<b>TOSSICITÀ</b>	essendo un prodotto a base di grassello di calce, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Eventualmente, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
<b>RESA</b>	2,7 / 3,0 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONFEZIONI</b>	secchielli da kg 30
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi. Conservare nelle confezioni integre in luoghi freschi, al riparo da fonti di gelo, sole ed umidità.

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*