

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 157012

VITA BETON ELASTIC

Protettivo elastico per cemento faccia vista

CARATTERISTICHE

È una pittura protettiva al quarzo, elastica, di tecnologia superiore, anticarbonatazione, per cemento armato faccia vista sia per interno che per esterno.

Resistente agli agenti chimici ed atmosferici, il **VITA BETON ELASTIC** è di altamente coprente e colora la superficie in modo uniforme.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere sane, pulite ed esenti da disarmenti e grassi. Si consiglia di applicare sul supporto una mano di impregnante a forte penetrazione **VIDUEST** diluito con **DILUENTE 200.500** in rapporto di 2 : 1 (un litro di **VIDUEST** e ½ litro di diluente).

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare due mani di **VITA BETON ELASTIC** con pennello, rullo o spruzzo.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
COMPOSIZIONE	- copolimeri termoplastici in emulsione - cariche micronizzate selezionate - additivi organici
PESO SPECIFICO	1400 ± 30 gl
VISCOSITÀ	tixotropica a 25° C
ASPETTO DEL FILM	semilucido
ESSICCAZIONE	- fuori polvere 20 minuti - secco al tatto 10 ore - in profondità 24 ore
RESA	0,30 ~ 0,40 lt x m ² per due mani
COLORE	colorato
CONFEZIONI	secchielli da 4 / 14 lt
STOCCAGGIO	12 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore. I contenitori iniziati dovranno essere ben richiusi
TOSSICITÀ	non tossico e gli attrezzi si lavano con acqua

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.