



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 289012

CALCITE DECOR M

Rivestimento lamato medio a base di grassello di calce

CARATTERISTICHE

CALCITE DECOR M è un rivestimento di pregio in pasta, protettivo, decorativo, lamato medio, per interno ed esterno, altamente traspirante, a base di grassello di calce, inerti selezionati, pigmenti inorganici stabili ai raggi U.V. ed additivi specifici.

Il **CALCITE DECOR M** possiede un'elevata resistenza agli agenti atmosferici ed adesione al supporto. Grazie alla sua traspirabilità, l'eventuale umidità presente nella muratura riesce ad essere smaltita verso l'esterno, lasciando le facciate sempre sane ed asciutte. È ideale nei centri storici.

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione e decorazione di edifici sia vecchi che nuovi.

Applicare direttamente su:

- intonaci della ns. linea "bio calcite" ("i muri traspirano");
- intonaci tradizionali;
- intonaci deumidificanti;
- intonaci della ns. linea "nuovo sistema intonaco e colore" ("i muri traspirano").

Non applicare su:

- superfici fortemente irregolari;
- supporti instabili o sfarinanti;
- supporti verniciati.

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Il supporto deve essere regolare, stabile e resistente; se vi fossero irregolarità, essere dovranno essere colmate almeno 24 ore prima della posa del prodotto. Prima dell'applicazione del **CALCITE DECOR M**, si consiglia di dare una mano di **CALCITE FONDO** diluito con acqua pulita al 10% circa. Tutte le superfici devono essere preventivamente bagnate a rifiuto ed, in caso di temperature elevate, bagnare il fondo la sera prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

CALCITE DECOR M è pronto all'uso e deve essere rimescolato accuratamente prima dell'applicazione; nel caso in cui il prodotto si presentasse troppo viscoso, aggiungere 1 - 2 % di acqua pulita.

Si applica in due mani intervallate con frattazzo in acciaio inox e quindi si rifinisce con frattazzo in plastica.

AVVERTENZE

- Il **CALCITE DECOR M** deve essere usato senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.
- Prestare molta attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamento di tonalità di colore.
- Non applicare con umidità superiore all'85%.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in una unica partita.
- Si consiglia di utilizzare mano d'opera specializzata.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento di pregio in pasta, pronto all'uso, protettivo, decorativo, lamato medio, altamente traspirante, a base di grassello di calce, inerti selezionati, pigmenti inorganici stabili ai raggi U.V. ed additivi specifici, per la decorazione e la protezione di superfici interne ed esterne, da rimescolare accuratamente prima dell'uso, da applicare in due mani intervallate con frattazzo in acciaio inox e rifinire con frattazzo in plastica, avente un consumo di 3,7 / 4,2 kg per m² per due mani, tipo **CALCITE DECOR M BUFFA**.

DATI TECNICI

GRANULOMETRIA	max 1,5 mm
DILUIZIONE	pronto all'uso

Questi tempi, calcolati a 22° C, vengono allungati dalla bassa temperatura e ridotti dal calore

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	pasta
COLORE	bianco o colorato
CONFEZIONI	secchielli da 30 kg
RESA	3,7 / 4,2 kg per m ² per due mani
STOCCAGGIO	12 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.