



## LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 169015

### CALCITE FRATTAZZATO PZ

Rivestimento frattazzato minerale a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 e pozzolana

#### CARATTERISTICHE

**CALCITE FRATTAZZATO PZ** è un rivestimento premiscelato minerale di pregio, decorativo, frattazzato medio-fine, di colore bianco o colorato, altamente traspirante, per interni ed esterni, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 (conforme alla normativa EN 459 – 1), pozzolana, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi specifici.

Il **CALCITE FRATTAZZATO PZ**, dopo l'indurimento, garantisce aderenza, resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore acqueo.

E' ideale per interventi di restauro nei centri storici.

#### CAMPI D'IMPIEGO

Il **CALCITE FRATTAZZATO PZ** è indicato, per la sua natura minerale e per i particolari effetti sia estetici che cromatici, sia per lavori di restauro che per l'edilizia contemporanea.

Si può applicare direttamente su intonaci e/o rasature della nostra linea **Bio Calcite** (*I Muri Traspirano*) o anche su sottofondi di tipo tradizionale.

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Applicare quindi, ad una o due mani, una delle nostre rasature **CALCITE STABILITURA PZ**, **CALCITE STABILITURA**, **CALCITE STABILITURA FIBRO**, **CALCITE STABILITURA POROS**, ecc., della linea **Bio Calcite** (*I Muri Traspirano*). La superficie sarà così regolare ed uniforme. In caso di temperature elevate, bagnare il supporto la sera prima dell'applicazione.

#### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 7 lt d'acqua pulita ad ogni sacco e lasciare riposare l'impasto per 10 - 15 minuti.

Applicare il **CALCITE FRATTAZZATO PZ** in due mani: la prima mano a rasare con apposita spatola liscia in acciaio inox; la seconda mano andrà applicata sempre con spatola liscia in acciaio inox a distanza di almeno 24 ore dalla prima; finire quindi la superficie con frattazzo a spugna o in plastica a movimenti circolari.

REV. 169015

## AVVERTENZE

- Il **CALCITE FRATTAZZATO PZ** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
  - Evitare l'applicazione in presenza di sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi), forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
  - Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C e con umidità superiore all'85%.
  - Sulle grandi superfici esterne è consigliabile segnare dei "marca piani" al fine di evitare che, ad applicazione ultimata, si evidenzino attaccature.
  - L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Prestare molta attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto, data la natura minerale di **CALCITE FRATTAZZATO PZ**, si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamento di tonalità di colore.
  - Per i colorati va ricordato che, essendo prodotti minerali, le tonalità delle tinte sono fortemente dipendenti dal tempo di inizio e fine presa.
  - Si consiglia di ritirare il materiale necessario in un'unica partita.
  - Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
  - Si consiglia l'applicazione di **CALCITE PROTETTIVO** in aree esposte o vicine alle zone marine.

## VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento premiscelato minerale di pregio, decorativo, frattazzato medio-fine, di colore bianco o colorato, altamente traspirante, per interni ed esterni, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 (conforme alla normativa EN 459 – 1), pozzolana, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi specifici, ideale nel restauro dei centri storici, da miscelare solo con acqua pulita, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna o in plastica, con un consumo medio di 3,5 / 4,0 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **CALCITE FRATTAZZATO PZ BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	28 % circa
<b>GRANULOMETRIA</b>	max 1,2 mm
<b>TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO</b>	2 ore

## DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>CONFEZIONI</b>	sacco da 25 kg
<b>RESA</b>	3,5 / 4,0 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*