



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 077015

CALCITE MALTA COCCIOPESTO

Malta premiscelata in polvere traspirante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 e cocchiopesto

CARATTERISTICHE

CALCITE MALTA COCCIOPESTO è una malta premiscelata in polvere, altamente traspirante, di colore cocchiopesto, per interni ed esterni, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alle normative EN 459-1:2010 e cocchiopesto. Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

CAMPI D'IMPIEGO

La **CALCITE MALTA COCCIOPESTO** è specifica per il restauro, nell'ambito di interventi di ricostruzione di murature antiche (cuci e scuci), stuccature di rivestimenti in pietra facciavista e allettamento di pareti in blocchi di tufo, pietra, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Prima dell'applicazione di **CALCITE MALTA COCCIOPESTO** è importante inumidire il supporto.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione in betoniera, con agitatore elettrico a basso numero di giri o manualmente con

cazzuola, aggiungere circa 6,0 lt d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia il corretto rapporto acqua polvere, così da avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi. Fare riposare l'impasto per almeno 5 minuti dopo la miscelazione. Applicare quindi **CALCITE MALTA COCCIOPESTO** manualmente con apposita cazzuola.

Nel caso di applicazioni per allettamento, stendere uno strato regolare di prodotto e poggiare con cura il mattone, la pietra o il tufo sopra; assicurarsi prima che lo strato sia ancora umido.

AVVERTENZE

- La **CALCITE MALTA COCCIOPESTO** deve essere usata tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7° C e superiori a 35° C.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.

REV. 077015

VOCE DI CAPITOLATO

Malta premiscelata in polvere, altamente traspirante, di colore cocchiopesto, per interni ed esterni, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alle normative EN 459-1:2010 e cocchiopesto, risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali, specifica per il restauro nell'ambito di interventi di ricostruzione di murature antiche (cuci e scuci), stuccature di rivestimenti in pietra facciavista e allettamento di pareti in blocchi di tufo, pietra, ecc..da impastare con sola acqua pulita, avente un consumo in funzione dell'uso, da applicare manualmente con cazzuola, tipo **CALCITE MALTA COCCIOPESTO BUFFA**.

DATI TECNICI

GRANULOMETRIA	max 1,5 mm
ACQUA D'IMPASTO	24 % circa
STAGIONATURA	circa 7 gg. per cm di spessore

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	polvere
COLORE	cocchiopesto
CONFEZIONI	sacco da 25 kg
RESA	in funzione dell'uso
CONSERVAZIONE	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di umidità, gelo e di calore

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.