



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 145012

CALCITE MALTA COLOR

Malta premiscelata colorata in polvere, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5

CARATTERISTICHE

Malta premiscelata in polvere altamente traspirante, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alle normative EN 459 - 1.

Risolve egregiamente i problemi delle pareti esterne ed interne sia da un punto di vista pratico, quale la rapidità di esercizio, sia per resistenza meccanica oltre che per semplicità d'uso. Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

La **CALCITE MALTA COLOR** è specifica per il restauro, la ricostruzione di murature antiche.

È ideale per stuccare rivestimenti in pietra facciavista e per allettamento di pareti in blocchi di tufo, pietra, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Assicurarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

È necessario come fase iniziale bagnare il supporto prima dell'applicazione.

CALCITE MALTA COLOR si impasta in betoniera o con agitatore elettrico, aggiungendo 6 lt circa d'acqua pulita in un sacco da 25 kg, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Il tempo di miscelazione varia a secondo del metodo utilizzato nel seguente modo:

- 5 minuti circa se si utilizza la betoniera
- 2 minuti circa se si utilizza la frusta

Fare riposare l'impasto per almeno 5 minuti dopo la miscelazione.

CALCITE MALTA COLOR si applica con cazzuola, stendendo uno strato regolare di allettamento e poggiando il mattone o la pietra sopra. Assicurarsi che lo strato sia ancora umido, specialmente per i materiali molto assorbenti quali il tufo.

AVVERTENZE

- La **CALCITE MALTA COLOR** deve essere usata tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7° C e superiori a 35° C.

REV. 145012

VOCE DI CAPITOLATO

Ricostruzione e ripristino di murature antiche con malta premiscelata in polvere a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e inerti selezionati ad applicazione manuale, ideale per stuccare rivestimenti in pietra facciavista e per allettamento di pareti in blocchi di tufo, pietra, ecc., da impastare con sola acqua, avente un consumo in funzione dell'uso, tipo **CALCITE MALTA COLOR BUFFA**.

DATI TECNICI

GRANULOMETRIA	max 1,2 mm
ACQUA D'IMPASTO	24 % circa
TEMPO DI PRESA	4 gg

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	polvere
COLORE	colorato
CONFEZIONI	sacco da 25 kg
RESA	in funzione dell'uso
CONSERVAZIONE	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.