



## LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 240014

# CALCITE MALTA FIBRORINFORZATA

Malta premiscelata in polvere fibrorinforzata traspirante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5

### CARATTERISTICHE

**CALCITE MALTA FIBRORINFORZATA** è una malta premiscelata in polvere, fibrorinforzata, altamente traspirante, di colore nocciola, per interni ed esterni, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alle normative EN 459 – 1 e fibre inorganiche. Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

### CAMPI D'IMPIEGO

La **CALCITE MALTA FIBRORINFORZATA** è specifica per il restauro, nell'ambito di interventi di ricostruzione di murature antiche (cuci e scuci) e la realizzazione di piccole intonacature.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Prima dell'applicazione di **CALCITE MALTA FIBRORINFORZATA** è importante inumidire il supporto.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione in betoniera, con agitatore elettrico a basso numero di giri o manualmente con cazzuola, aggiungere circa 6,0 lt d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia il corretto rapporto acqua polvere, così di avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi. Fare riposare l'impasto per almeno 5 minuti dopo la miscelazione. Applicare quindi **CALCITE MALTA FIBRORINFORZATA** manualmente con apposita cazzuola.

Nel caso di applicazioni per allettamento, stendere uno strato regolare di prodotto e poggiare con cura il mattone, la pietra o il tufo sopra; assicurarsi prima che lo strato sia ancora umido.

### AVVERTENZE

- La **CALCITE MALTA FIBRORINFORZATA** deve essere usata tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7° C e superiori a 35° C.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.

REV. 240014

## VOCI DI CAPITOLATO

Malta premiscelata in polvere, fibrorinforzata, altamente traspirante, di colore nocciola, per interni ed esterni, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alle normative EN 459 – 1 e fibre inorganiche, risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali, specifica per il restauro nell'ambito di interventi di ricostruzione di murature antiche (cuci e scuci) e la realizzazione di piccole intonacature, da impastare con sola acqua pulita, avente un consumo di 15 / 16 kg per m<sup>2</sup> per cm di spessore, da applicare manualmente con cazzuola, tipo **CALCITE MALTA FIBRORINFORZATA BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>GRANULOMETRIA</b>	max 2 mm
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	24 % circa
<b>STAGIONATURA</b>	circa 7 gg. per cm di spessore

## DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	nocciola
<b>CONFEZIONI</b>	sacco da 25 kg
<b>RESA</b>	15 / 16 kg per m <sup>2</sup> per cm di spessore
<b>CONSERVAZIONE</b>	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di umidità, gelo e di calore

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*