



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 060014

CALCITE PROTETTIVO

Protettivo idrorepellente traspirante consolidante

CARATTERISTICHE

Il **CALCITE PROTETTIVO** è un protettivo all'acqua, impregnante, idrorepellente, ai silossani, pronto all'uso, trasparente, ad elevata traspirabilità, idoneo per il trattamento di intonaci e finiture, di facciate esposte alle intemperie ed in particolare per quelle di interesse storico.

Andando in assorbimento, offre una protezione efficace dalla pioggia battente e dall'accumulo di agenti inquinanti, lasciando i supporti traspiranti.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **CALCITE PROTETTIVO** è indicato per la protezione di intonaci, tufo, pietre naturali e facciate. È ideale nel restauro e come protettivo per i nostri rivestimenti minerali della linea **Bio Calcite**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere pulite ed

asciutte, esenti da polvere, oli e grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti e risanate da eventuale presenza di sali.

Qualora le superfici si presentassero molto danneggiate con tendenza allo sfarinamento del supporto, è consigliabile eseguire un trattamento preliminare di consolidamento con **CALCITE CONSOLIDANTE**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare a pennello, rullo o spruzzo in modo uniforme.

AVVERTENZE

- Usare il prodotto tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei o acqua..
- Non applicare con temperature al di sotto dei 7° C e superiori ai 35° C.
- Non applicare in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non adoperare all'interno.

REV. 060014

VOCE DI CAPITOLATO

Protettivo all'acqua, impregnante, idrorepellente, ai silossani, pronto all'uso, trasparente, ad elevata traspirabilità, idoneo per il trattamento di intonaci e finiture, di facciate esposte alle intemperie ed in particolare per quelle di interesse storico, ideale nel restauro e come protettivo per i nostri rivestimenti minerali della linea **Bio Calcite**, da applicare a pennello, rullo o a spruzzo in modo uniforme, avente un consumo di 0,15 / 0,25 lt per m² per mano, tipo **CALCITE PROTETTIVO BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
ESSICCAZIONE	la completa polimerizzazione si avrà dopo 3 gg.
RESA	0,15 / 0,25 lt per m ² per mano
COLORE	incolore
CONFEZIONI	scatole da 1 lt x 12 e 5 lt x 4 / taniche da 25 lt
IGIENE E SICUREZZA	durante l'applicazione proteggersi le mani con guanti in gomma. Tenere lontano da fonti di calore
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.