



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 274013

CALCITE RINZAFFO ANTISALE

Malta da rinzaffo antisale traspirante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5

CARATTERISTICHE

CALCITE RINZAFFO ANTISALE è una malta da rinzaffo premiscelata antisale, di colore nocciola, di qualità superiore, per interni ed esterni, altamente traspirante, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alle normative EN 459 - 1.

E' formulato appositamente per la preparazione di supporti interessati da umidità di risalita capillare quali murature in tufo, pietra, mattoni, ecc., prima dell'intervento con il nostro intonaco macroporoso deumidificante **CALCITE MACROSAN**, nell'ambito di cicli specifici contro l'umidità ascendente a parete.

Il **CALCITE RINZAFFO ANTISALE** è additivato con seccativi riduttori di capillarità, agenti per frazionamento della macroporosità, così da conferire alle malte indurite minima resistenza alla diffusione del vapore e bloccaggio delle efflorescenze saline.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **CALCITE RINZAFFO ANTISALE** è particolarmente indicato, applicato come primo strato, per il restauro di vecchi edifici, su murature in pietra, tufo, mattoni, ecc., prima dell'applicazione dei nostri **CALCITE INTONACO**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO**, **CALCITE INTONACO COCCIOPESTO**, **CALCITE MALTA** ma principalmente dell'intonaco deumidificante **CALCITE MACROSAN**.

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È indispensabile procedere alla completa rimozione degli intonaci ammalorati per almeno 1 mt al di sopra dell'ultima traccia visibile di umidità a parete, arrivando fino alla muratura sottostante. Tale operazione può essere eseguita con attrezzi sia meccanici che manuali. Tutte le superfici devono essere quindi lavate e lasciate asciugare per almeno 48 ore.

Se dopo le 48 ore dovessero ripresentarsi efflorescenze saline, spazzolare a secco con spazzola in acciaio.

Accertarsi infine che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Applicare quindi il nostro **CALCITE RINZAFFO ANTISALE**, lasciandolo asciugare per circa 24 ore prima dell'applicazione del successivo strato di intonaco.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Per l'applicazione manuale, miscelare in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungendo circa 8 lt d'acqua pulita ad ogni sacco da kg 25, fino ad ottenere una malta fluida, omogenea e senza grumi. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Per l'applicazione a macchina, dosare l'acqua d'impasto regolando il flussometro fino ad ottenere una malta fluida senza grumi.

Applicare il prodotto in un unico strato fino a raggiungere uno spessore di circa 5 - 8 mm.

REV. 274013

AVVERTENZE

- Il **CALCITE RINZAFFO ANTISALE** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7° C e superiori a 35° C.
- In caso di applicazione con macchina intonacatrice, evitare soste prolungate in modo da ridurre a minimo problemi di intasamento.
- Dopo l'applicazione, lasciare la superficie del **CALCITE RINZAFFO ANTISALE** ruvida e a rilievo (non liscia), al fine di favorire l'aggrappo del successivo strato di intonaco.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di malta da rinzaffo antisalino in polvere premiscelata a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alle normative EN 459 – 1 ed inerti selezionati, di colore nocciola, per interni ed esterni, formulata appositamente per la preparazione di supporti interessati da umidità di risalita capillare quali murature in tufo, pietra, mattoni, ecc., prima dell'intervento con il nostro intonaco macroporoso deumidificante **CALCITE MACROSAN**, nell'ambito di cicli specifici contro l'umidità ascendente a parete, da impastare con sola acqua pulita, da applicare con cazzuola o a macchina, avente un consumo medio di 7 / 8 kg per m², tipo **CALCITE RINZAFFO ANTISALE BUFFA**.

DATI TECNICI

GRANULOMETRIA	0 - 3 mm
ACQUA D'IMPASTO	30 % circa
PERMEABILITA' AL VAPORE	$\mu < 20$
PESO SPECIFICO APPARENTE	1500 Kg / m ³

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	polvere
COLORE	nocciola
CONFEZIONI	sacco da 25 kg
RESA	7 / 8 kg per m ²
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

