



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 093015

CALCITE TONACHINO COCCIOPESTO

Tonachino minerale in polvere decorativo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e cocchiopesto

CARATTERISTICHE

CALCITE TONACHINO COCCIOPESTO è un tonachino minerale premiscelato, di colore cocchiopesto, decorativo, con effetto estetico antichizzato di grana media, altamente traspirante, ecologico, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla normativa EN 459 – 1 e cocchiopesto.

È idoneo sia per interni che per esterni ed ideale in interventi di restauro, quando necessitano materiali naturali e di qualità.

CAMPI D'IMPIEGO

CALCITE TONACHINO COCCIOPESTO è un materiale di pregio, ideale per ville ed edifici di interesse storico-architettonico, con effetto estetico decorativo antichizzato medio. Va usato su sottofondi quali intonaci tradizionali o premiscelati e soprattutto sui nostri **CALCITE INTONACO COCCIOPESTO**, **CALCITE MACROSAN**, **CALCITE INTONACO**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO**, ecc..

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione.

Nella prima mano inumidire il supporto se necessario.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua polvere che permetta di avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi. Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri o in

betoniera, aggiungere 6,0 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con spatola liscia in acciaio inox in due riprese: la prima mano a rasare e, dopo circa 30 minuti prima che il prodotto vada in presa, procedere con la seconda mano fino ad ottenere una superficie omogenea; finire quindi con frattazzo di spugna. Nel caso si volesse pitturare, usare preferibilmente prodotti della Linea **BIOCalcite** o comunque pitture traspiranti adeguate.

AVVERTENZE

- Il **CALCITE TONACHINO COCCIOPESTO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque il **CALCITE TONACHINO COCCIOPESTO** dovrà essere applicato entro un'ora dalla miscelazione.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento, sole battente, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare la seconda mano quando la prima è già asciutta.
- Se applicato all'esterno, si consiglia proteggere con **CALCITE PROTETTIVO**, **PEG 600**, pitture della linea **BIOCalcite** o comunque pitture traspiranti adeguate.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Se necessita, prima di **CALCITE TONACHINO COCCIOPESTO**, usare apposite rasature di sottofondo della linea **BIO Calcite**.

REV. 042014

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale premiscelato, di colore cocchiopesto, decorativo, con effetto estetico antichizzato di grana media, altamente traspirante, ecologico, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla normativa EN 459 – 1 e cocchiopesto, idoneo sia per interni che per esterni ed ideale in interventi di restauro quando necessitano materiali naturali e di qualità, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo in spugna su intonaci tradizionali o premiscelati e soprattutto su **CALCITE INTONACO COCCIOPESTO**, **CALCITE MACROSAN BUFFA**, **CALCITE INTONACO BUFFA**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO BUFFA**, ecc. da proteggere all'esterno preferibilmente con **CALCITE PROTETTIVO BUFFA**, **PEG 600 BUFFA**, pitture della linea **BIOCalcite BUFFA** o comunque pitture traspiranti adeguate, con un consumo medio di 3,8 / 4,5 kg per m² per due mani, tipo **CALCITE TONACHINO COCCIOPESTO BUFFA**.

DATI TECNICI

ASPETTO	polvere
COLORE	cocchiopesto
GRANULOMETRIA	max 1,5 mm
COMPOSIZIONE	- calce idraulica naturale NHL 3,5 - cocchiopesto
ACQUA D'IMPASTO	24 % circa
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO	1 ora circa
RESA	3,8 / 4,5 kg per m ² per due mani
CONFEZIONE	sacchi da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, umidità e calore
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

Questi tempi, calcolati a 22°C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.