



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 302014

LIVIGNY MEDITERRANEO

Rivestimento minerale traspirante decorativo a spessore in polvere

CARATTERISTICHE

LIVIGNY MEDITERRANEO è un rivestimento premiscelato minerale, traspirante, decorativo, naturale, a spessore, ad effetto estetico frattazzato-lamato, a base di calce e leganti idraulici. E' idoneo per applicazioni di qualità sia all'esterno che all'interno.

CAMPI D'IMPIEGO

LIVIGNY MEDITERRANEO è ideale per ottenere finiture decorative di pregio a spessore con effetto estetico frattazzato-lamato su intonaci tradizionali nuovi o premiscelati quali **INTONACO RAIS**, **INTONACO T70**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO**, **INTONACO T70 IDROREPELLENTE**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRATO**, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, esente da vernici, polvere, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Tutte le superfici devono essere preventivamente bagnate e, nel caso di supporti molto assorbenti o di temperature elevate, è consigliabile bagnare i sottofondi anche la sera prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua - polvere che permetta di avere una miscela fluida, omogenea e priva di grumi. Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 6,5 lt d'acqua pulita ad

ogni sacco da 25 kg di **LIVIGNY MEDITERRANEO**. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con spatola liscia in acciaio inox in due riprese: la prima mano a rasare; all'indomani, applicare la seconda sempre con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo di plastica.

AVVERTENZE

- Il **LIVIGNY MEDITERRANEO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Si consiglia di utilizzare una manodopera specializzata.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare, dividere con marcapiani e di non lasciare le pareti incomplete per evitare che si notino eventuali differenze cromatiche.
- Non bagnare la superficie nella seconda mano né quando il prodotto è ancora in presa.
- Si consiglia l'applicazione del **PEG 600** sulle pareti esposte o vicine alle zone marine.
- Non applicare quando la parete è esposta ai raggi solari. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenze di colore.
- Non applicare in presenza sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.

REV. 302014

- Non applicare con temperature inferiori a 7° C e superiori a 35° C.
- Non bagnare le pareti nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura.
- Prestare molta attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto, data la natura minerale del **LIVIGNY MEDITERRANEO**, si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamenti di tonalità di colore.
- Proteggere la facciata utilizzando, nelle parti sporgenti, scossaline (gocciolatoi).
- Se si desiderano tinte un po' più accese, è consigliabile dare due mani di pittura traspirante come **RISANAVITA AI SILICATI O RISANAVITA AI SILOSSANI** del colore desiderato sul rivestimento **LIVIGNY MEDITERRANEO** bianco, previa applicazione dei primer relativi.
- Teme l'umidità.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di rivestimento premiscelato minerale, traspirante, decorativo, naturale, a spessore, ad effetto estetico frattazzato-lamato, a base di calce e leganti idraulici, idoneo per applicazioni di qualità sia all'esterno che all'interno, da applicare su intonaci tradizionali nuovi o premiscelati quali **INTONACO RAIS BUFFA**, **INTONACO T70 BUFFA**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO BUFFA**, **INTONACO T70 IDROREPELLENTE BUFFA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA BUFFA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRATO BUFFA**, ecc., da mettere in opera a due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo di plastica, avente un consumo medio di 5,0 / 5,5 kg per m² per due mani, tipo **LIVIGNY MEDITERRANEO BUFFA**.

DATI TECNICI

GRANULOMETRIA	max 2,0 mm
ACQUA D'IMPASTO	26 % circa
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO	1 ora

Questi tempi, calcolati a 22° C, vengono allungati dalla bassa temperatura e ridotti dal calore

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	polvere
COLORE	bianco o colorato
CONFEZIONI	sacco da 25 kg
RESA	5,0 / 5,5 kg per m ² per due mani
CONSERVAZIONE	12 mesi nelle confezioni integre al riparo da fonti di gelo, calore ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.