



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 162014

RISANAVITA AI SILOSSANI

Pittura traspirante ai silossani

CARATTERISTICHE

Il **RISANAVITA AI SILOSSANI** è una pittura minerale traspirante ai silossani di elevata qualità e potere coprente, ad effetto satinato liscio. È idonea per opere civili di pregio, in zone esposte anche marine, dove si vuole avere un rivestimento a pittura altamente traspirante, di lunga durata e resistenza e durevole nell'effetto cromatico.

Il **RISANAVITA AI SILOSSANI** è un prodotto che conferisce ai supporti idrorepellenza ed inattaccabilità da alghe, funghi e muffe, lasciandoli traspiranti. Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

Date le sue caratteristiche di notevole traspirabilità e resistenza, si può applicare, anche in zone esposte pure marine, a due mani sui nostri rasanti tecnici di sottofondo tipo **RASOX PLUS, RASOX PLUS FIBRO, RASANTE LIBECCIO PLUS, RASANTE LIBECCIO FIBRO**, ecc.. da prevedere a due mani o anche come finitura a pittura sui nostri sistemi per la deumidificazione a parete, ad alto o a basso spessore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Il supporto deve essere inoltre regolare ed assorbente.

Applicare quindi il nostro **PRIMER AI SILOSSANI** almeno 10 ore prima dell'applicazione del **RISANAVITA AI SILOSSANI**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Il **RISANAVITA AI SILOSSANI** deve essere diluito con acqua pulita ad una percentuale compresa tra il 20 - 30%. Applicare quindi a pennello, rullo o spruzzo in due mani ad incrocio, intervallate almeno da 4 - 6 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE

- Il **RISANAVITA AI SILOSSANI** può essere applicato ad una temperatura compresa tra i 5° C e i 35° C.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia o pioggia battente, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con umidità superiore all'85%.
- Non applicare su supporti trattati con pitture, rivestimenti sintetici o su supporti inconsistenti e sfarinanti.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.

REV. 162014

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura minerale traspirante per interni ed esterni, di elevata qualità e potere coprente, ad effetto liscio opaco, a base di resine silossaniche, inerti selezionati, additivi specifici e pigmenti inorganici resistenti ai raggi U.V., da diluire con sola acqua pulita, idonea su rasature tecniche della **BUFFA** preventivamente trattate con il **PRIMER AI SILOSSANI BUFFA**, da applicare a pennello, rullo o spruzzo, con un consumo di 0,25 / 0,30 lt per m² per due mani, tipo **RISANAVITA AI SILOSSANI BUFFA**.

DATI TECNICI

MASSA VOLUMICA DELLA PASTA	1,6 kg / lt
PH	>11
ASCIUTTO AL TATTO	1 - 3 ore
ASCIUTTO IN PROFONDITA'	36 ore

Questi tempi , calcolati a 22° C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	liquido
COLORE	bianco o colorato
CONFEZIONI	secchielli da 4 lt e da 14 lt
RESA	0,25 / 0,30 lt per m ² per due mani
STOCCAGGIO	18 mesi nelle confezioni integre, al riparo dall'umidità, dal gelo e dal calore

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.