



### SISTEMI INNOVATIVI

REV. 288015

## TONACHINO LIBECCIO PLUS

Tonachino minerale bianco di qualità superiore ad alta traspirabilità per interni

### CARATTERISTICHE

Il **TONACHINO LIBECCIO PLUS** è un tonachino premiscelato minerale di qualità superiore, di colore bianco, di granulometria medio-fine, ad alta traspirabilità, per interni, a base di polvere di marmo, leganti idraulici speciali ed additivi specifici che permettono al prodotto di realizzare finiture altamente traspiranti.

### CAMPI D'IMPIEGO

Il **TONACHINO LIBECCIO PLUS** viene usato su supporti quali intonaci tradizionali o premiscelati tipo **INTONACO LIBECCIO**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRATO**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA BS**, ecc., e su pareti già pitturate, purchè pulite, solide e ben ancorate.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione. Inumidire il supporto prima dell'applicazione. Su superfici già pitturate, procedere con l'applicazione previa verifica del supporto e successiva leggera picchettatura.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua-polvere

che permetta di avere una miscela fluida ed omogenea.

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 8,0 lt di acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Fare riposare l'impasto per 5-10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con spatola liscia in acciaio inox in due riprese: la prima mano a rasare e, dopo almeno 12 ore, applicare la seconda e finire quindi con frattazzo di spugna.

Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura.

Non bagnare la superficie nella seconda mano.

Si raccomanda di tinteggiare le pareti solo a stagionatura completa, avendo cura di trattare preventivamente il supporto con i primer opportuni.

### AVVERTENZE

- Il **TONACHINO LIBECCIO PLUS** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei ( sabbia, calce, cemento, ecc. ).
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque il **TONACHINO LIBECCIO PLUS** dovrà essere applicato entro le due ore dalla miscelazione.
- Non applicare su supporti in gesso.
- Non applicare in presenza di sole battente o forte vento.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- Su superfici già pitturate, procedere con l'applicazione previa verifica del supporto e successiva leggera picchettatura.

REV. 288015

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione per superfici interne di tonachino minerale premiscelato in polvere, di qualità superiore, di colore bianco, di granulometria medio-fine, ad alta traspirabilità, a base di polvere di marmo, leganti idraulici speciali ed additivi specifici, da impastare solo con acqua pulita, da applicare in due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo di spugna su intonaci tradizionali o premiscelati quali **INTONACO LIBECCIO BUFFA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA BUFFA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRATO BUFFA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA BS BUFFA**, ecc., e su pareti già pitturate, purchè pulite, solide e ben ancorate, con un consumo medio di 3,8 / 4,5 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **TONACHINO LIBECCIO PLUS BUFFA**.

## DATI TECNICI

ASPETTO	polvere
COLORE	bianco
GRANULOMETRIA	max 0,6 mm
COMPOSIZIONE	polvere di marmo, leganti idraulici speciali ed additivi specifici
ACQUA D'IMPASTO	32 % circa
REAZIONE AL FUOCO	classe A1
ADESIONE	> 0,1 N / mm <sup>2</sup> – FP:A
ASSORBIMENTO D'ACQUA	classe W0
COEFF. DIFFUSIONE VAPORE ACQUEO	$\mu = 5/20$
CONDUCIBILITA' TERMICA	$\lambda = 0,37 \text{ W / m K}$ (Valore medio di prospetto P=50%)
RESA	3,8 / 4,5 kg per m <sup>2</sup> per due mani
CONFEZIONE	sacchi da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*