



## LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 294016

### CALCITE FONDO

Fondo naturale traspirante a base di grassello di calce

#### CARATTERISTICHE

Il **CALCITE FONDO** è un fondo altamente traspirante, bianco o colorato, per interni ed esterni, a base di grassello di calce, cariche micronizzate e additivi specifici.

Esso conferisce al supporto uniformità di assorbimento, garantendo inoltre l'aderenza del **CALCITE FIORE**. Possiede una formulazione naturale che lo rende inattaccabile dalle muffe e dai batteri.

#### CAMPI D'IMPIEGO

Si può applicare sui nostri rasanti e tonachini minerali in polvere o in pasta della linea "**BIO CALCITE**" e della linea "**NUOVO SISTEMA INTONACO E COLORE**" (i muri traspirano). Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da

polvere, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Il supporto deve essere regolare ed assorbente.

#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Diluire il prodotto con acqua pulita fino ad un massimo del 20%, in relazione all'assorbimento del sottofondo.

Applicare quindi **CALCITE FONDO** ad una mano con pennello o rullo.

#### AVVERTENZE

- Il **CALCITE FONDO** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il **CALCITE FONDO** può essere applicato ad una temperatura compresa tra i 5° C e i 35° C.
- Non applicare in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- Si sconsiglia l'applicazione sul gesso.

REV. 294016

## VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione di fondo altamente traspirante, bianco o colorato, per interni ed esterni, a base di grassello di calce, cariche micronizzate e additivi specifici, da diluire con sola acqua pulita, su supporti rifiniti sia con rasature e tonachini a base di calce idraulica naturale che con rasature e tonachini a base di grassello di calce o di prodotti premiscelati minerali in polvere traspiranti, da applicare a pennello o rullo in un'unica mano, avente una resa pari a 0,12 / 0,15 lt x m<sup>2</sup> unica mano, tipo **CALCITE FONDO BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>MASSA VOLUMICA DELLA PASTA</b>	1,4 kg / lt
<b>pH</b>	12
<b>ASCIUTTO AL TATTO</b>	1 - 4 ore
<b>ASCIUTTO IN PROFONDITA'</b>	36 ore

Questi tempi, calcolati a 22° C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore.

## DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

<b>ASPETTO</b>	liquido
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>CONFEZIONI</b>	secchielli da 4 / 14 lt
<b>RESA</b>	0,12 / 0,15 lt x m <sup>2</sup> unica mano
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

## ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.