



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 263016

### LIVIGNY PETTINATO

Rivestimento minerale traspirante decorativo a spessore pettinato in polvere

#### CARATTERISTICHE

**LIVIGNY PETTINATO** è un rivestimento premiscelato minerale, traspirante, decorativo, naturale, a spessore, ad effetto estetico pettinato, a base di calce e leganti idraulici. E' idoneo per applicazioni di qualità sia all'esterno che all'interno.

#### CAMPI D'IMPIEGO

**LIVIGNY PETTINATO** è ideale per ottenere finiture decorative di pregio a spessore con effetto estetico pettinato su intonaci tradizionali nuovi o premiscelati quali **INTONACO RAIS, INTONACO T70, INTONACO T70 FIBRORINFORZATO, INTONACO T70 IDROREPELENTE, INTONACO LIBECCIO ROCCA, INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRATO**, ecc..

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, esente da vernici, polvere, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Tutte le superfici devono essere preventivamente bagnate e, nel caso di supporti molto assorbenti o di temperature elevate, è consigliabile bagnare i sottofondi anche la sera prima dell'applicazione.

#### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua - polvere che permetta di avere una miscela fluida, omogenea e priva di grumi. Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 6,5 lt d'acqua pulita ad

ogni sacco da 25 kg di **LIVIGNY PETTINATO**. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Fare riposare l'impasto per 10 minuti circa prima dell'applicazione. Applicare il **LIVIGNY PETTINATO** in due mani, la prima mano a rasare con apposita spatola di plastica ruvida; la seconda mano applicata sempre con spatola in plastica ruvida non appena la prima comincia a far presa.

Finire la superficie quando la seconda mano inizia la fase di indurimento con un pettine in acciaio inox e pettinare la superficie in modo omogeneo. Una volta raggiunta la completa maturazione spolverare la superficie con una spazzola asciutta, pulita ed a setole morbide.

#### AVVERTENZE

- Il **LIVIGNY PETTINATO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Sulle grandi superfici esterne è consigliabile segnare dei "marca piani" al fine di evitare che, ad applicazione ultimata, si evidenzino attaccature.
- Si consiglia l'applicazione del **PEG 600** sulle pareti esposte o vicine alle zone marine.
- Non applicare quando la parete è esposta ai raggi solari. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenze di colore.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi), forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.

REV. 263016

- Non applicare con temperature inferiori a 7° C e superiori a 35° C e con umidità superiore all'85%.
- Non bagnare le pareti nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Per i colorati va ricordato che, essendo prodotti minerali, le tonalità delle tinte sono fortemente dipendenti dal tempo di inizio e fine presa.
- Prestare molta attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto, data la natura minerale del **LIVIGNY PETTINATO**, si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamenti di tonalità di colore.
- Se si desiderano tinte un po' più accese, è consigliabile dare due mani di pittura traspirante come **RISANAVITA AI SILICATI O RISANAVITA AI SILOSSANI** del colore desiderato sul rivestimento **LIVIGNY PETTINATO** bianco, previa applicazione dei primer relativi.
- Proteggere la facciata utilizzando, nelle parti sporgenti, scossaline (gocciolatoi).

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di rivestimento premiscelato minerale, traspirante, decorativo, naturale, a spessore, ad effetto estetico pettinato, a base di calce e leganti idraulici, idoneo per applicazioni di qualità sia all'esterno che all'interno, da applicare suintonaci tradizionali nuovi o premiscelati quali **INTONACO RAIS BUFFA**, **INTONACO T70 BUFFA**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO BUFFA**, **INTONACO T70 IDROREPELLENTE BUFFA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA BUFFA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRATO BUFFA**, ecc., da mettere in opera a due mani con apposita spatola di plastica ruvida e finire con pettine in acciaio inox e spazzola asciutta, pulita ed a setole morbide, avente un consumo medio di 11,0 / 12,0 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **LIVIGNY PETTINATO BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>GRANULOMETRIA</b>	max 2,0 mm
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	26 % circa
<b>TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO</b>	1 ora

Questi tempi, calcolati a 22° C, vengono allungati dalla bassa temperatura e ridotti dal calore

## DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>CONFEZIONI</b>	sacco da 25 kg
<b>RESA</b>	11,0 / 12,0 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONSERVAZIONE</b>	12 mesi nelle confezioni integre al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia e tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*