



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 098015

**ROCCAFORTE CASÀ**

Rivestimento decorativo acrilico ad effetto spatolato chiuso medio-fine

**CARATTERISTICHE**

**ROCCAFORTE CASÀ** è un rivestimento decorativo pronto in pasta, di alta qualità, per interni ed esterni, ad effetto spatolato chiuso medio-fine, di colore bianco o colorato, composto da resine acriliche in dispersione acquosa, sabbie di quarzo, polvere di marmo e pigmenti resistenti ai raggi U.V.. Esso rappresenta una scelta ideale per la protezione di facciate, anche in zone esposte, ed è una finitura idonea pure per il sistema a cappotto *Thermovita*. Una volta applicato, infatti, diventa un rivestimento a spessore duraturo e resistente all'azione degli agenti atmosferici, favorendo lo scivolamento della pioggia, dello sporco ed impedendo l'insorgere di alghe, funghi e muffe.

**CAMPI D'IMPIEGO**

**ROCCAFORTE CASÀ**, date le sue caratteristiche, è una finitura idonea per nuove realizzazioni civili e per qualsiasi opera, anche di pregio, dove si voglia ottenere un rivestimento per esterni di buona resistenza e durabilità.

**ROCCAFORTE CASÀ** è idoneo anche come finitura per il nostro sistema di isolamento termico a cappotto *Thermovita* con pannelli in polistirene espanso **POLVIT ESPANSO** o in polistirene espanso additivati con grafite **POLVIT GRAFITE** e sulle rasature tipo **RASOX PLUS, RASOX PLUS M, RASOX PLUS FIBRO, RASANTE LIBECCIO PLUS, RASANTE LIBECCIO FIBRO**, ecc., previa applicazione dei fondi relativi.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il supporto deve essere asciutto, pulito, esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Prima dell'applicazione del **ROCCA FORTE CASÀ** si consiglia dare una mano di fondo colorato **FONDO PB** o **FONDO PB EXTRA** diluito con acqua pulita dal 20 al 30 % circa, in funzione dell'assorbimento del supporto.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Applicare **ROCCAFORTE CASÀ** solo quando il fondo colorato è completamente asciutto, almeno dopo 24 ore.

**ROCCAFORTE CASÀ** è un prodotto pronto all'uso e deve essere rimescolato accuratamente prima dell'applicazione. Si applica con spatola liscia in acciaio inox e quindi si rifinisce con frattazzo di plastica.

**AVVERTENZE**

- Il **ROCCAFORTE CASÀ** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di pioggia o minaccia di pioggia, sole battente (prevedere l'uso di teli protettivi sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C e con umidità relativa superiore all'85%.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
- Teme il gelo.

REV. 098015

## VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento decorativo pronto in pasta, di alta qualità, per interni ed esterni, ad effetto spatolato chiuso medio-fine, di colore bianco o colorato, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, sabbie di quarzo, polvere di marmo e pigmenti resistenti ai raggi U.V, idoneo come finitura di facciate per opere civili anche di pregio e per il nostro sistema di isolamento termico a cappotto **Thermovita** con pannelli in polistirene espanso **POLVIT ESPANSO BUFFA** o in polistirene espanso additivati con grafite **POLVIT GRAFITE BUFFA** e sulle rasature tipo **RASOX PLUS BUFFA, RASOX PLUS M BUFFA, RASOX PLUS FIBRO BUFFA, RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA, RASANTE LIBECCIO FIBRO BUFFA**, da rimescolare accuratamente prima dell'uso, da applicare con spatola liscia in acciaio inox e quindi rifinire con frattazzo di plastica, avente un consumo medio di 2,0 / 2,3 kg per m<sup>2</sup> per mano, tipo **ROCCAFORTE CASÀ BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	prodotto pronto all'uso
<b>COMPOSIZIONE</b>	- resine acriliche in dispersione acquosa - sabbie di quarzo - polvere di marmo - pigmenti resistenti agli U.V.
<b>GRANULOMETRIA</b>	max 1,2 mm
<b>PESO SPECIFICO</b>	1760 g / lt a 20° C
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>ASPETTO</b>	pasta
<b>ASPETTO DEL FILM</b>	opaco
<b>VISCOSITÀ</b>	130.000 ÷ 170.000 cP
<b>PERMEABILITÀ AL VAPORE</b>	150 circa
<b>RESA</b>	2,0 / 2,3 kg per m <sup>2</sup> per mano
<b>CONFEZIONI</b>	secchielli da 30 kg
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi se conservato nelle confezioni integre, al riparo da fonti di <b>gelo</b> , calore ed umidità.
<b>TOSSICITÀ</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*