



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 289012

ROCCAFORTE CX

Rivestimento decorativo acrilico chiuso medio

CARATTERISTICHE

ROCCAFORTE CX è un rivestimento di qualità, chiuso medio, per interno ed esterno, composto da resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate, sabbia di quarzo e pigmenti resistenti ai raggi U.V.. Per le sue caratteristiche è inattaccabile da alghe e funghi.

CAMPI D'IMPIEGO

ROCCAFORTE CX, per la sua natura chimica, è idoneo per le nuove opere civili ed industriali e per qualsiasi opera di pregio dove si voglia ottenere un rivestimento di lunga durata e resistenza.

ROCCAFORTE CX non teme l'aggressione degli agenti atmosferici e dei raggi solari; inoltre aderisce perfettamente su tutti i tipi di intonaci, preventivamente trattati con i primer relativi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere esente da polvere, sporco, oli, grassi e parti sfaldanti. Prima dell'applicazione del **ROCCAFORTE CX** si consiglia dare una mano di **FONDO PB** o **FONDO PB EXTRA** diluiti con acqua pulita al 20 % circa.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

ROCCAFORTE CX è pronto all'uso e deve essere rimescolato accuratamente prima dell'applicazione; nel caso in cui il prodotto si presentasse troppo viscoso, aggiungere 1 - 2 % di acqua.

ROCCAFORTE CX si applica con frattazzo in acciaio inox e quindi si rifinisce con frattazzo di plastica.

AVVERTENZE

- Il **ROCCAFORTE CX** deve essere usato senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 10° C e superiori a 30° C.
- Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamento di tonalità di colore.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in una unica partita.
- Si consiglia di utilizzare mano d'opera specializzata.

REV. 289012

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento decorativo in pasta, di qualità, chiuso medio, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate, sabbia di quarzo e pigmenti resistenti ai raggi U.V., pronto all'uso, da rimescolare accuratamente prima dell'uso, da applicare con frattazzo in acciaio inox e da rifinire con frattazzo in plastica, avente un consumo medio di 2,0 / 2,3 kg per m² per mano, tipo **ROCCAFORTE CX BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	prodotto pronto all'uso
COMPOSIZIONE	- resine acriliche in dispersione acquosa - sabbie di quarzo - pigmenti resistenti agli U.V.
GRANULOMETRIA	max 1,5 mm
PESO SPECIFICO	1760 g / lt a 20° C
COLORE	bianco o colorato
RESIDUO SECCO	85 %
ASPETTO	pasta
ASPETTO DEL FILM	opaco
VISCOSITÀ	60.000 – 80.000 m Pa.s
PERMEABILITÀ AL VAPORE	coefficiente di resistenza al passaggio del vapore μ 110
RESA	2,0 / 2,3 kg per m ² per mano
CONFEZIONI	secchielli da 30 kg
STOCCAGGIO	18 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore.
TOSSICITÀ	irritante per la pelle. Indossare guanti di gomma ed occhiali durante l'applicazione. Lavare con acqua abbondante e consultare un medico in caso di contatto con gli occhi.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.