



## LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 075017

### CALCITE FIX

Additivo specifico per malte a base di calce idraulica naturale NHL 3,5

#### CARATTERISTICHE

**CALCITE FIX** è un additivo specifico, di colore bianco, usato per migliorare l'aggancio e l'elasticità delle malte a base di calce idraulica naturale NHL 3,5. La sua particolare composizione conferisce alle malte maggiore aderenza ai supporti migliorandone inoltre le caratteristiche di flessibilità e di resistenza meccanica, preservandone però la traspirabilità. Ideale nel restauro.

#### CAMPI D'IMPIEGO

**CALCITE FIX** è idoneo come additivo da usare nelle malte a base di calce idraulica naturale NHL 3,5.

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

#### MODALITA' D'APPLICAZIONE

Il **CALCITE FIX** deve essere utilizzato negli impasti in funzione all'impiego nei seguenti rapporti:

- *Per rasature* miscelarlo con acqua in proporzione del 50%;
- *Per intonaci* miscelarlo con acqua in proporzione del 25-50% in funzione dell'uso;
- *Per boiacche d'aggancio* utilizzarlo come fornito in parziale o totale sostituzione all'acqua d'impasto;
- *Per malte tecniche* miscelarlo con acqua in proporzione del 25%;
- *Per massetti* miscelarlo con acqua in proporzione del 50%.

Miscelare con miscelatore a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Lasciare riposare per qualche minuto e procedere all'applicazione con pennello, frattazzo o staggia in funzione dell'uso e/o dell'impiego.

#### AVVERTENZE

- Può essere applicato ad una temperatura compresa tra i 5° C e i 35° C.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- Nelle stagioni calde o in presenza di vento è opportuno tenere umide le superfici da trattare.
- Il **CALCITE FIX**, aggiunto alle malte, né diminuisce il tempo di lavorabilità.

REV. 075017

## VOCE DI CAPITOLATO

Additivo specifico, di colore bianco, da usare in parziale o in totale sostituzione dell'acqua d'impasto nelle malte a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, dona maggiore potere d'aggancio ed elasticità alle malte tecniche, rinzaffi, intonaci, rasanti e massetti, migliora inoltre le caratteristiche di flessibilità e di resistenza meccanica, preservandone però la traspirabilità, avente un consumo in funzione dell'uso, tipo **CALCITE FIX BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	pronto all'uso
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,01 kg / lt
<b>COLORE</b>	bianco
<b>RESA</b>	in funzione dell'uso
<b>CONFEZIONE</b>	scatole da 1 lt x 12 e 5 lt x 4, taniche da 25 lt
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>SICUREZZA</b>	Vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*