



## LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 083017

### CALCITE MALTA PZ

Malta premiscelata in polvere traspirante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 e pozzolana

#### CARATTERISTICHE

La **CALCITE MALTA PZ** è una malta premiscelata in polvere, altamente traspirante, di colore nocciola, per interni ed esterni, a base di pozzolana, di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla normativa EN 459 – 1 ed inerti selezionati. Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

#### CAMPI D'IMPIEGO

La **CALCITE MALTA PZ** è specifica per il restauro, nell'ambito di interventi di ricostruzione di murature antiche (cuci e scuci) e per la realizzazione di piccole intonacature.

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Prima dell'applicazione di **CALCITE MALTA PZ** è importante inumidire il supporto.

#### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione in betoniera, con agitatore elettrico a basso numero di giri o manualmente con cazzuola, aggiungere circa 6,0 lt d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia il corretto rapporto acqua polvere, così da avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi. Fare riposare l'impasto per almeno 5 minuti dopo la miscelazione. Applicare quindi **CALCITE MALTA PZ** manualmente con apposita cazzuola. Nel caso di applicazioni per allettamento, stendere uno strato regolare di prodotto e poggiare con cura il mattone, la pietra o il tufo sopra, assicurarsi prima che lo strato sia ancora umido.

#### AVVERTENZE

- La **CALCITE MALTA PZ** deve essere usata tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7° C e superiori a 35° C.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.

REV. 083017

## VOCE DI CAPITOLATO

Malta premiscelata in polvere, altamente traspirante, di colore nocciola, per interni ed esterni, a base di pozzolana, di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla normativa EN 459 – 1 ed inerti selezionati, risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali, specifica per il restauro nell'ambito di interventi di ricostruzione di murature antiche (cuci e scuci) e per la realizzazione di piccole intonacature, da impastare con sola acqua pulita, avente un consumo in funzione dell'uso, da applicare manualmente con cazzuola, tipo **CALCITE MALTA PZ BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>GRANULOMETRIA</b>	max 2 mm
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	24 % circa
<b>STAGIONATURA</b>	circa 7 gg. per cm di spessore

## DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	nocciola
<b>CONFEZIONI</b>	sacco da 25 kg
<b>RESA</b>	in funzione dell'uso
<b>CONSERVAZIONE</b>	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di umidità, gelo e di calore

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*