



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 103017

FONDO AI SILICATI MISTO

Fondo traspirante a base di silicati di potassio misti

CARATTERISTICHE

Il **FONDO AI SILICATI MISTO** è un fondo fissativo traspirante a base di silicati di potassio misti, cariche micronizzate ed additivi specifici.

Conferisce al supporto uniformità di assorbimento ed aderenza dei rivestimenti minerali ai silicati di potassio misti. Gli additivi idrofobizzanti in esso contenuti ne garantiscono l'idrorepellenza. Inattaccabile da alghe, muffe e funghi.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **FONDO AI SILICATI MISTO** è specifico come fondo per i nostri rivestimenti ai silicati di potassio misti, quali **POROSO AI SILICATI MISTO F** e **POROSO AI SILICATI MISTO M**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Il supporto deve essere regolare e assorbente.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Il **FONDO AI SILICATI MISTO** si può applicare a spruzzo, pennello o a rullo in due mani.

Il prodotto deve essere diluito aggiungendo ad una confezione da 14 lt circa 2,5 - 3,0 lt d'acqua pulita.

AVVERTENZE

- Il **FONDO AI SILICATI MISTO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il **FONDO AI SILICATI MISTO** può essere applicato ad una temperatura compresa tra 5° C e 35° C.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento, sole battente, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Si sconsiglia l'applicazione su supporti trattati con pitture o rivestimenti sintetici.
- Si sconsiglia l'applicazione su supporti inconsistenti e sfarinati.

REV. 103017

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo fissativo traspirante a base di silicati di potassio misti, cariche micronizzate ed additivi specifici, da usare come fondo specifico per i nostri rivestimenti ai silicati di potassio misti, quali **POROSO AI SILICATI MISTO F** e **POROSO AI SILICATI MISTO G BUFFA**, da diluire con sola acqua pulita al 20% circa, avente un consumo di 0,14 / 0,18 lt per m² unica mano, da applicare a spruzzo, pennello o rullo, tipo **FONDO AI SILICATI MISTO BUFFA**.

DATI TECNICI

MASSA VOLUMICA DELLA PASTA	1,6 kg / lt
ASCIUTTO AL TATTO	1 - 4 ore
ASCIUTTO IN PROFONDITÀ	36 ore

Questi tempi, calcolati a 22° C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	liquido
COLORE	bianco o colorato
DILUIZIONE	20% circa
CONFEZIONI	secchielli da 4 / 14 lt
RESA	0,14 / 0,18 lt x m ² unica mano
CONSERVAZIONE	18 mesi nelle confezioni integre al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.