



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 114017

**COCCIOPESTO ANTICO G**

Rivestimento minerale premiscelato a base di calce e cocchiopesto di grana grossa

**CARATTERISTICHE**

**COCCIOPESTO ANTICO G** è un rivestimento minerale premiscelato, di granulometria grossa, colorato, decorativo, con effetto estetico frattazzato ruvido, altamente traspirante, ecologico, a base di calce, cocchiopesto di grana grossa, sabbie di granulometria controllata, e terre colorate naturali.

È idoneo sia per interni che per esterni ed ideale in interventi di restauro, nei centri storici, quando necessitano materiali naturali a spessore, traspiranti e di qualità.

**CAMPI D'IMPIEGO**

**COCCIOPESTO ANTICO G** è un materiale di pregio, ideale per ville ed edifici di interesse storico-architettonico, con effetto estetico decorativo di grana medio-fine. Va usato su sottofondi quali intonaci tradizionali o premiscelati e soprattutto sui nostri **MACROSAN, INTONACO LIBECCIO, INTONACO LIBECCIO ROCCA, INTONACO RAIS, INTONACO T70**, ecc..

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Se il supporto è molto ruvido o poroso, si consiglia di livellarlo preventivamente con una mano di **RASANTE LIBECCIO FIBRO, RASOX PLUS, RASOX PLUS FIBRO, RASOX PLUS M**, ecc..

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua polvere che permetta di avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi. Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri o in betoniera, aggiungere 5,0 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Fare riposare l'impasto per 10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con la prima mano con spatola liscia in acciaio inox a rasare e, prima che il prodotto vada in presa, procedere con la seconda mano con spatola liscia in plastica, in modo da raggiungere uno spessore leggermente superiore rispetto alla granulometria massima presente nel prodotto; quando la seconda mano comincia ad andare in presa (30 - 45 minuti circa in funzione della temperatura) finire quindi con frattazzo di spugna e lavare la superficie con acqua pulita a caduta, non a pressione in modo da ottenere una finitura compatta. Nel caso si volesse proteggere la finitura, in aree per esempio molto esposte alle intemperie o in prossimità di zone marine, si consiglia usare **PEG 600**.

**AVVERTENZE**

- **COCCIOPESTO ANTICO G** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque **COCCIOPESTO ANTICO G** dovrà essere applicato entro un'ora dalla miscelazione.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento, sole battente, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare la seconda mano quando la prima è già asciutta.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Conservare il prodotto in luoghi asciutti.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare, dividere con marcapiani e di non lasciare le pareti incomplete per evitare che si notino eventuali differenze cromatiche.
- Non applicare quando la parete è esposta ai raggi solari. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenze di colore.
- Si consiglia l'applicazione di **PEG 600** su pareti esposte o vicine alle zone marine.

REV. 114017

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di rivestimento minerale premiscelato, di granulometria grossa, colorato, decorativo, con effetto estetico frattazzato ruvido, altamente traspirante, ecologico, a base di calce, cocchiopesto di grana grossa, sabbie di granulometria controllata, e terre colorate naturali, idoneo sia per interni che per esterni ed ideale in interventi di restauro, nei centri storici, quando necessitano materiali naturali a spessore, traspiranti e di qualità, da applicare su sottofondi quali intonaci tradizionali o premiscelati e soprattutto su **MACROSAN BUFFA, INTONACO LIBECCIO BUFFA, INTONACO LIBECCIO ROCCA BUFFA, INTONACO RAIS BUFFA, INTONACO T70 BUFFA**, ecc., da applicare a due mani la prima con spatola liscia in acciaio inox, la seconda con spatola liscia in plastica e finire con frattazzo in spugna, con un consumo medio di 5,8 / 6,5 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **COCCIOPESTO ANTICO G BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	colorato
<b>GRANULOMETRIA</b>	max 3,0 mm
<b>COMPOSIZIONE</b>	- calce idrata - cocchiopesto, sabbie fini e terre colorate naturali
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	20 % circa
<b>TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO</b>	1 ora circa
<b>RESA</b>	5,8 / 6,5 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONFEZIONE</b>	sacchi da kg 25
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, umidità e calore
<b>TOSSICITÀ</b>	evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi; eventualmente, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico

Questi tempi, calcolati a 22°C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore

### ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*