



## LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 083017

# CALCITE STABILITURA PZ

Rasante minerale traspirante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 e pozzolana

### CARATTERISTICHE

Il **CALCITE STABILITURA PZ** è un rasante premiscelato, di qualità superiore, per interni ed esterni, altamente traspirante, a base di pozzolana, di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla normativa EN 459 – 1 ed inerti selezionati. Per interni ed esterni.

### CAMPI D'IMPIEGO

Il **CALCITE STABILITURA PZ** viene usato come rasante su **CALCITE INTONACO PZ, CALCITE INTONACO, CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO, CALCITE INTONACO COCCIOPESTO, CALCITE MACROSAN**, intonaci tradizionali nuovi e come sottofondo per rivestimenti minerali traspiranti. Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

E' necessario come fase iniziale inumidire il supporto prima dell'applicazione.

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 8,0 lt d'acqua ad ogni sacco da 25 kg di **CALCITE STABILITURA PZ**.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo. Procedere, quindi, ad una o più mani con spatola in acciaio inox e finire con frattazzo in spugna, fino ad ottenere una superficie uniforme priva di attaccature. Se si vuole applicare una finitura decorativa traspirante a spessore, procedere direttamente su **CALCITE STABILITURA PZ** con il **CALCITE COCCIOPESTO ANTICO, CALCITE LAMATO M, CALCITE FRATTAZZATO, CALCITE COCCIOPESTO** o con qualsiasi rivestimento traspirante a spessore.

REV. 083017

## AVVERTENZE

- Il **CALCITE STABILITURA PZ** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7° C e superiori a 35° C.

## VOCE DI CAPITOLATO


Rasatura di sottofondo ad applicazione manuale, per interni ed esterni, con rasante premiscelato, in polvere, a base di pozzolana, di pura calce idraulica naturale NHL 3,5, conforme alla normativa EN 459 – 1 ed inerti selezionati, da impastare con sola acqua, avente un consumo medio di 2,2 / 2,7 kg per m<sup>2</sup> per mano, tipo **CALCITE STABILITURA PZ BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>GRANULOMETRIA</b>	1,2 mm
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	32 % circa
<b>TEMPO DI PRESA</b>	3 gg.

## DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	nocciola
<b>CONFEZIONI</b>	sacco da 25 kg
<b>RESA</b>	2,2 / 2,7 kg per mq per mano
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi nelle confezioni integre al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità



## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*