



### SISTEMI INNOVATIVI

REV. 278017

## MALTA HL 100 RASA PIU'

Malta-rasante monocomponente a basso spessore ad alta tecnologia

### CARATTERISTICHE

La **MALTA HL100 RASA PIU'** è una malta-rasante premiscelata speciale d'aggancio, monocomponente, a basso spessore, ad alta tecnologia, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. La particolare configurazione formulativa consente al prodotto di avere notevole potere adesivo anche su supporti inassorbenti, sia a parete che a pavimento. Per interni ed esterni.

### CAMPI D'IMPIEGO

**MALTA HL 100 RASA PIU'** è particolarmente adatta per applicazioni, sia all'interno che all'esterno, su pareti esposte, piscine, vasche d'acqua e come fondo aggrappante speciale su supporti in ceramica anche inassorbenti, sia a parete che a pavimento.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere privo di parti sfaldanti e strati di sostanze separanti, esente da oli, grassi e vernici. In caso di sottofondo estremamente liscio ed inassorbente, effetto smalto lucido, si consiglia applicare preventivamente una mano di aggrappante **PROMO MAX**.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Miscelare lt 7 circa d'acqua pulita con un sacco di **MALTA HL 100 RASA PIU'**, utilizzando un miscelatore elettrico a basso numero di giri. L'impasto così ottenuto deve essere omogeneo e privo di grumi. Applicare quindi con spatola liscia in acciaio inox in almeno due mani, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra.

### AVVERTENZE

- **MALTA HL100 RASA PIU'** deve essere usata tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia verificare preliminarmente la planarità dei supporti in quanto il prodotto è indicato per applicazioni a basso spessore.
- Si sconsiglia l'applicazione su supporti in gesso.
- Non applicare al di sopra dei 30° C o al di sotto dei 5° C.
- Attendere la completa stagionatura di **MALTA HL100 RASA PIU'** prima dell'applicazione successiva di altri materiali.
- In caso di applicazione su supporti esistenti poco omogenei e di diversa natura, si consiglia annegare nella prima mano a fresco di **MALTA HL100 RASA PIU'** la rete in fibra di vetro apprettata **RETE PB** o **RETE PB EXTRA**.
- Si consiglia di utilizzare mano d'opera specializzata.

REV. 278017

## VOCE DI CAPITOLATO

Malta-rasante premiscelata speciale d'aggancio, monocomponente, a basso spessore, ad alta tecnologia, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici, idonea per applicazioni, sia all'interno che all'esterno, su pareti esposte, piscine, vasche d'acqua e come fondo aggrappante speciale su supporti in ceramica anche inassorbenti, sia a parete che a pavimento, da applicare con spatola liscia in acciaio inox in almeno due mani, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra, di colore grigio, da impastare con sola acqua pulita al 28% circa, avente un consumo di 1,8 / 2,2 kg per m<sup>2</sup> per mano, tipo **MALTA HL 100 RASA PIU' BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>ACQUA IMPASTO</b>	28% circa
<b>GRANULOMETRIA MASSIMA</b>	1,2 mm
<b>COLORE</b>	grigio
<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>MASSA VOLUMICA IMPASTO</b>	1,75 kg / lt
<b>MASSA VOLUMICA APPARENTE</b>	1,55 kg / lt
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, calore ed umidità
<b>RESA</b>	1,8 / 2,2 kg per m <sup>2</sup> per mano
<b>IMBALLO</b>	sacchi da kg 25
<b>SICUREZZA</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*