



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 264017

**COLORFILL 2 – 12 mm**

Sigillante premiscelato cementizio CG2 di grana medio-fine per fughe di pavimenti e rivestimenti

**CARATTERISTICHE**

Il **COLORFILL 2 – 12 mm** è uno stucco professionale, cementizio, di grana medio-fine, a base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati ed additivi specifici.

Il **COLORFILL 2 – 12 mm**, impastato con acqua, diventa una pasta semifluida che, applicata nelle fughe, indurisce senza subire ritiri. Possiede inoltre impermeabilità ed elevata resistenza meccanica. La sua composizione consente una notevole protezione da funghi, batteri, etc..

È conforme alla norma EN 13888.

**CAMPI D'IMPIEGO**

**COLORFILL 2 – 12 mm** è indicato per sigillature di fughe, sia a pavimento che a rivestimento, all'interno o all'esterno, di piastrelle ceramiche, mosaici, pietre naturali, ecc., fino ad una larghezza da 2 a 12 mm.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Le fughe, prima dell'applicazione del **COLORFILL 2 – 12 mm**, devono essere pulite in profondità ed esenti da polvere, oli, grassi, ecc..

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Miscelare un sacco di **COLORFILL 2 – 12 mm** da kg 5 con lt 1,0 d'acqua pulita circa, utilizzando un miscelatore elettrico a basso numero di giri.

L'impasto così ottenuto deve essere omogeneo e privo di grumi ed è consigliabile utilizzarlo dopo averlo fatto riposare per circa dieci minuti.

Se si desiderano maggiori caratteristiche di aderenza ai supporti, elasticità, impermeabilità e restinza agli U.V., miscelare un sacco da kg 5 di **COLORFILL 2 – 12 mm** con lt 1,0 circa di **FILL PLUS**; l'impasto così ottenuto è quindi particolarmente idoneo anche per piscine, terrazze, balconi, cucine, bagni, ecc.. L'impasto del **COLORFILL 2 – 12 mm** si applica con spatola di gomma, stendendo in modo da far penetrare bene l'impasto nella fuga.

Non appena il **COLORFILL 2 – 12 mm** inizia la fase di indurimento, pulire con una spugna leggermente umida. Dopo qualche minuto ultimare la pulitura con un panno asciutto.

A completa stagionatura della fuga, eliminare le eventuali tracce di **COLORFILL 2 – 12 mm** a rivestimento o a pavimento con il detergente acido **VITA NET** opportunamente diluito con acqua pulita.

**AVVERTENZE**

- Non applicare **COLORFILL 2 – 12 mm** su rivestimenti che presentano microporosità superficiale altrimenti diventerebbero difficilmente pulibili.
- Non applicare il **COLORFILL 2 – 12 mm** con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- Non applicare con sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Per la miscelazione, usare solamente acqua pulita.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Posa in opera, sia all'interno che all'esterno, di stucco professionale, cementizio, di grana medio-fine, a base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati ed additivi specifici indicato per sigillature di fughe, sia a pavimento che a rivestimento, di piastrelle ceramiche, mosaici, pietre naturali, ecc., fino ad una larghezza da 2 a 12 mm, di colore bianco o colorato, da impastare con sola acqua o con **FILL PLUS BUFFA** per essere particolarmente idoneo anche per piscine, terrazze, balconi, bagni, cucine, ecc., avente una resa in funzione dell'uso, da applicare con spatola in gomma, conforme alla norma EN 13888 classe CG2, tipo **COLORFILL 2 – 12 mm BUFFA**.

REV. 264017

## DATI TECNICI

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	bianco e colorato (vedi mazzetta colori)
<b>P/S. APP.</b>	2 kg / lt
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	20% circa
<b>CONSISTENZA IMPASTO</b>	semifluido - plastico
<b>PH</b>	> 11,50
<b>POT LIFE</b>	1 ore
<b>TRANSITABILITÀ</b>	6 ore
<b>INDURIMENTO FINALE</b>	14 gg.
<b>CONFEZIONI</b>	scatole da kg 5 per 4; sacchi da kg 25
<b>RESA</b>	vedi tabella consumi
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, umidità e calore

## MISURE ALLO STATO INDURITO

<b>RESISTENZA ALLO COMPRESSIONE</b>	40 ~ 50 N / mm <sup>2</sup>
<b>RESISTENZA ALLO FLESSIONE</b>	8 N / mm <sup>2</sup>

## SISTEMA DI POSA

<b>ADESIVO A LETTO SOTTILE.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 ~ 6 ore a parete</li> <li>▪ 30 ore a pavimento</li> </ul>
<b>ADESIVO A LETTO MEDIO</b>	30 ore a parete e a pavimento
<b>POSA TRADIZIONALE</b>	dopo 14 gg.

## CONSUMI

	<b>SPESSORE</b>	<b>FUGA</b>	<b>CONSUMO</b>
MOSAICO VETROSO 2 x 2	4 mm	7 mm	kg 1,500 x m <sup>2</sup>
BICOTTURA 10 x 10	6 mm	8 mm	kg 1,800 x m <sup>2</sup>
MONOCOTTURA, BICOTTURA			
BICOTTURA ,			
GRES PORCELLANATO	6 mm	8 mm	kg 1,600 x m <sup>2</sup>
PIASTRELLE 10 x 20	10 mm	6 mm	kg 1,000 x m <sup>2</sup>
COTTO 30 x 30	>20 mm	20 mm	kg 3,000 x m <sup>2</sup>

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*