



SISTEMI INNOVATIVI

REV.321017

MALTA EXTRA PANKOLL

Malta premiscelata speciale per calcestruzzo cellulare

CARATTERISTICHE

MALTA EXTRA PANKOLL è una malta premiscelata speciale, di colore bianco, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi, specifica per il montaggio/allettamento in parete di blocchetti in calcestruzzo cellulare. Per interni ed esterni.

CAMPI DI IMPIEGO

MALTA EXTRA PANKOLL è idonea per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare. Per interni ed esterni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I blocchi usati per la posa dovranno essere puliti ed integri.
Posizionare i listelli per il perfetto allineamento della muratura.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua sia pulita e che ci sia un giusto rapporto

acqua- polvere che permetta di avere una miscela fluida ed omogenea. Impastare **MALTA EXTRA PANKOLL** preferibilmente con agitatore meccanico a basso numero di giri, aggiungendo circa 7 lt di acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg. Lasciare riposare per 10 minuti e rimescolare brevemente prima dell'applicazione.
Applicare quindi con spatola dentata in acciaio inox.

AVVERTENZE

- **MALTA EXTRA PANKOLL** deve essere usata tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei (calce, cemento, etc..).
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35°C.
- Evitare l'applicazione in presenza di minaccia di pioggia, pioggia, sole battente e vento forte.
- Non applicare in caso di rischio di gelo nelle 24 ore successive all' applicazione.
- Non applicare su blocchi bagnati o polverosi.
- Teme l'umidità.

REV. 321017

VOCE DI CAPITOLATO

Malta premiscelata speciale, di colore bianco, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi, specifica per il montaggio/allettamento in parete di blocchetti in calcestruzzo cellulare, da impastare con lt 7 di acqua pulita ad ogni sacco da kg 25 ed applicare con spatola dentata in acciaio inox, avente un consumo in funzione dell'uso, tipo **MALTA EXTRA PANKOLL BUFFA**.

DATI TECNICI

GRANULOMETRIA	3 mm
ACQUA D'IMPASTO	10 min
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO (POT LIFE)	6 ore
TEMPO APERTO	20 min
COLORE	bianco
pH DELL'IMPASTO	> 12
RESISTENZA A COMPRESSIONE 28gg	almeno 8 N/mm ²
RESA	in funzione dell'uso
CONFEZIONI	sacco da kg 25
ASPETTO	polvere
COMPOSIZIONE	cemento bianco, calce idrata, aggregati
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in luogo asciutto, al riparo da fonti di gelo, calore ed umidità
TOSSICITÀ	prodotto non tossico
CLASSE INTONACO	GP

Conforme alla norma UNI EN 998 – 1

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.