



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 341017

RASOX PLUS

Rasante minerale premiscelato speciale di collegamento di grana grossa

CARATTERISTICHE

Il **RASOX PLUS** è un rasante premiscelato minerale, di grana grossa, di tecnologia superiore, traspirante, ad alto potere riempitivo e di aggrappo ai supporti, di colore bianco o grigio, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati ed additivi specifici.

È ideale per compensare e livellare aplanarità di supporti quali vecchi e nuovi intonaci, cemento armato, rivestimenti plastici preesistenti e/o sottofondi precedentemente pitturati.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **RASOX PLUS** viene usato come rasante speciale di collegamento su supporti quali intonaci nuovi sia di tipo tradizionale anche se poco regolari che premiscelati come i nostri **INTONACO T70**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO**, **INTONACO T70 IDROPELLENTE**, **INTONACO RAIS**, ecc. e su pareti esistenti, pure se pitturate o finite con rivestimenti acrilici, purchè solide e compatte. E' idoneo a ricevere finiture colorate, previo uso di appositi fondi o primer relativi, ed anche per applicazioni su calcestruzzo. E' speciale nella ristrutturazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. È necessario inumidire il supporto prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 8 lt

d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg di **RASOX PLUS**. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo. Procedere quindi ad una o due mani, eventualmente intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra, con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo in di plastica o a spugna di, fino ad ottenere una superficie uniforme priva di attaccature. Si può armare con **RETE PB** o **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro apprettate, da annegare nella prima mano a fresco di **RASOX PLUS**. Per ottenere una finitura decorativa a spessore, procedere sul **RASOX PLUS** con le nostre finiture in pasta, sia traspiranti che acriliche, previa applicazione dei fondi relativi, o direttamente con rivestimenti opportuni in polvere tipo **TRASPIROL M**. Se applicato a due mani, è possibile finire **RASOX PLUS** a prospetto con due mani di pittura adeguata, sia traspirante che acrilica, previa applicazione dei fondi o primer relativi.

AVVERTENZE

- Il **RASOX PLUS** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- Su supporti lisci e/o inassorbenti, è consigliabile, previa leggera picchettatura delle superfici, l'applicazione di una mano di **PROMO MAX** come promotore d'adesione
- Per applicazioni a prospetto, si consiglia finire **RASOX PLUS** con frattazzo di plastica per poi procedere con opportune finiture a spessore o a pittura (previa applicazione di fondi o primer opportuni) oppure con protettivi trasparenti idonei tipo **PEG 600**.

REV. 341017

VOCE DI CAPITOLATO

Rasante premiscelato minerale, di grana grossa, di tecnologia superiore, traspirante, ad alto potere riempitivo e di aggrappo ai supporti, di colore bianco o grigio, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati ed additivi specifici, ideale su supporti quali intonaci nuovi sia di tipo tradizionale anche se poco regolari che premiscelati come **INTONACO T70 BUFFA**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO BUFFA**, **INTONACO T70 IDROREPELLENTE BUFFA**, **INTONACO RAIS BUFFA**, ecc. e su pareti esistenti, pure se pitturate o finite con rivestimenti acrilici, purchè solide e compatte, idoneo a ricevere finiture colorate, previo uso di appositi fondi o primer relativi, ed anche per applicazioni su calcestruzzo, speciale nella ristrutturazione, da impastare con sola acqua pulita, avente un consumo medio di 2,2 / 2,8 kg per m² per mano, tipo **RASOX PLUS BUFFA**.

DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| GRANULOMETRIA | max 1,2 mm |
| COMPOSIZIONE | leganti idraulici speciali – inerti selezionati - additivi specifici |
| ACQUA D'IMPASTO | 32 % circa |
| REAZIONE AL FUOCO | Classe F |
| PERMEABILITA' ALLA CO₂ | S _D > 50 m |
| PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO | Classe I |
| ASSORBIMENTO CAPILLARE E PERMEABILITA' ALL'ACQUA | < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} |
| PROVA DI ADERENZA PER TRAZIONE DIRETTA | ≥ 0,7 N/mm ² |

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

| | |
|-------------------|--|
| ASPETTO | polvere |
| COLORE | bianco o grigio |
| CONFEZIONI | sacco da 25 kg |
| RESA | 2,2 / 2,8 kg per m ² per mano |
| STOCCAGGIO | 12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità |

Conforme alle norme UNI EN 1504 – 2 : 2005 e UNI EN 998 – 1 : 2010

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.