



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 010018

RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO CF / CM

Rivestimento minerale decorativo in pasta acril silossanico traspirante di grana chiusa fine o chiusa media

CARATTERISTICHE

Il **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO CF / CM** è un rivestimento minerale decorativo, pronto in pasta, di grana chiusa fine o chiusa media, di colore bianco o colorato, traspirante, per interni ed esterni, a base di resine acril silossaniche, cariche selezionate, polvere di marmo e pigmenti resistenti ai raggi U.V..

Grazie alle sue caratteristiche, anche di idrorepellenza, è ideale per la protezione e la decorazione di facciate in zone anche marine e/o esposte. Una volta applicato ed asciutto, infatti, garantisce resistenza agli agenti atmosferici, impedendo l'insorgere di alghe, funghi e muffe, lasciando il supporto traspirante.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO CF / CM** è ideale per la protezione e la decorazione di facciate in immobili sia nuovi che esistenti, purchè solide e compatte.

Il **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO CF / CM** è idoneo sulle rasature tipo **RASOX PLUS, RASOX PLUS FIBRO, RASOX PLUS M, RASOX PLUS F, RASANTE LIBECCIO PLUS, RASANTE LIBECCIO FIBRO, MINERAL K MAX**, ecc., previa applicazione dei fondi relativi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere asciutto, pulito, esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Prima dell'applicazione del **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO CF / CM**, si consiglia dare una mano di primer colorato **FONDO ACRIL SILOSSANICO** diluito con acqua pulita al 20% circa.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO CF / CM è un prodotto pronto all'uso e deve essere rimescolato accuratamente prima dell'applicazione. Si applica, solo quando il fondo è completamente asciutto, con spatola liscia in acciaio inox e quindi si rifinisce con frattazzo di plastica.

AVVERTENZE

- Il **RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO CF / CM** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di pioggia o pioggia imminente, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C e con umidità superiore all'85% in quanto si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamento di tonalità di colore.
- Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto si potrebbero verificare cambiamenti di tonalità di colore.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in una unica partita.
- Si consiglia di utilizzare mano d'opera specializzata.
- Per i colorati va ricordato che, essendo prodotti minerali, le tonalità delle tinte sono fortemente dipendenti dal tempo di inizio e fine presa.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare, dividere con marcapiani e di non lasciare le pareti incomplete per evitare che si notino eventuali differenze cromatiche.
- Non applicare quando la parete è esposta ai raggi solari. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenze di colore.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento minerale decorativo, pronto in pasta, di grana chiusa fine o chiusa media, di colore bianco o colorato, traspirante, per interni ed esterni, a base di resine acril silossaniche, cariche selezionate, polvere di marmo e pigmenti resistenti ai raggi U.V., ideale per la protezione e la decorazione di facciate in immobili nuovi che esistenti, purchè solide e compatte, in zone anche marine e/o esposte, idoneo sulle rasature tipo **RASOX PLUS BUFFA, RASOX PLUS FIBRO BUFFA, RASOX PLUS M BUFFA, RASOX PLUS F BUFFA, RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA, RASANTE LIBECCIO FIBRO BUFFA, MINERAL K MAX BUFFA**, ecc., da rimescolare prima dell'uso, da applicare con frattazzo in acciaio inox e da rifinire con frattazzo in plastica, avente un consumo medio di 1,6 / 1,8 kg per m² per mano (CF) e di 1,8 / 2,3 kg per m² per mano (CM), tipo **RISANAVITA AI SILOSSANI CF / CM BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	prodotto pronto all'uso
COMPOSIZIONE	- resine acril silossaniche - cariche selezionate - polvere di marmo - pigmenti resistenti agli U.V.
GRANULOMETRIA	CF: max 0,8 mm CM: max 1,2 mm
PESO SPECIFICO	1750 g / lt a 20° C
COLORE	bianco o colorato
ASPETTO	pasta
ASPETTO DEL FILM	opaco
EFFETTO ESTETICO	frattazzato chiuso fine (CF) o frattazzato chiuso medio (CM)
VISCOSITÀ	cps 175.000 ± 7.000
PERMEABILITÀ AL VAPORE	µ 80 circa
RESA	CF: 1,6 / 1,8 kg per m ² per mano CM: 1,8 / 2,3 kg per m ² per mano
CONFEZIONI	secchielli da kg 25
STOCCAGGIO	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.